

夏普化工

湿气固化型 单组份 改性硅酮胶系 密封胶

可漆改性硅酮胶

■ 世界第一的硬化速度，
■ 无收 ■。
丰富的涂刷数据。



- 无污染

不含污染的主要元凶可塑剂。

- 可缩短工期

速硬化型，能使工序迅速完成。

- 涂刷性良好

基本适用于各种涂刷。

- 丰富的弹性性

能追随护墙板等各种板材的接缝的运动。

用途：

- 护墙板、ALC 板等各种板材的的接缝的粘合及密封。
- 内外墙壁的裂缝的粘合及密封。

表干时间 (23℃)	30min
比重	1.4
体积变化 (%)	4.2

拉伸粘结性		50%模量 (N/mm ²)	最大拉伸应力 (N/mm ²)	断裂时的伸长率 (%)	使用底漆:
养生后	(23℃)	0.35	1.07	520	底漆P-32
加热后 (80℃)	(23℃)	0.41	1.51	460	被粘体:
浸水后	(23℃)	0.15	0.62	670	铝



总公司・总厂

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-1 2
TEL: +81-72-268-0322 FAX: +81-72-268-3119

<http://www.sharpchem.co.jp/>
info@sharpchem.co.jp

高砂事业所

〒592-0001 大阪府高石市高砂 2-9-1
TEL: +81-72-268-0321 FAX: +81-72-268-0326

东京营业所

〒135-0016 東京都江東区東陽 5 丁目 26 番 9 号
TEL: +81-3-3649-8103 FAX: +81-3-3646-6011

札幌出差所

〒004-0845 札幌市清田区清田 5 条 2 丁目 25-20
TEL: +81-11-883-2489 FAX: +81-11-883-2145

森夏化工科技(上海)有限公司

〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号
TEL: +86-21-57406320 FAX: +86-21-57402721