

夏普化学工业

湿气固化型 单组份 硅酮胶系列乙醇类 密封胶

聚碳酸酯密封胶

普通硅酮胶和聚碳酸酯密封胶的比较

普通的密封胶	聚氨・密封胶
脱・型的硅・胶	乙醇・的硅・胶
容易・生・裂	不容易・生・裂

- 甲醇固化型，用于塑料时不发生溶剂裂解。
- 首次在国内使用半透明色。用在不同颜色的聚碳酸酯板上也不会显眼，只要一支就足够。
- 属于低模数型，能紧贴材料。



用途:

- 用于聚碳酸酯的粘结、密封。
- 未被塑化的塑料的粘结、密封（ABS、丙烯酸树脂、硬质聚乙烯等）。

表干时间 (20℃ 60%RH)	15min
比重	1.02

拉伸粘结性		50%模量	最大拉伸应力	断裂时的伸长率	使用底漆: 底漆P-16 被粘体: 铝
养生后	(23℃)	0.22	0.6	260	
加热后 (90℃)	(23℃)	0.24	0.67	260	
浸水后	(23℃)	0.23	0.57	250	

 シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.



总公司・总厂

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-1 2

TEL: +81-72-268-0322 FAX: +81-72-268-3119

<http://www.sharpchem.co.jp/>

info@sharpchem.co.jp

高砂事业所

〒592-0001 大阪府高石市高砂 2-9-1

TEL: +81-72-268-0321 FAX: +81-72-268-0326

东京营业所

〒135-0016 東京都江東区東陽 5 丁目 26 番 9 号

TEL: +81-3-3649-8103 FAX: +81-3-3646-6011

札幌出差所

〒004-0845 札幌市清田区清田 5 条 2 丁目 25-20

TEL: +81-11-883-2489 FAX: +81-11-883-2145

森夏化工科技（上海）有限公司

〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号

TEL: +86-21-57406320 FAX: +86-21-57402721

