产品分类 湿气固化型单组份硅酮胶系列密封胶(乙醇类)

#### 聚碳酸酯密封胶 夏普化工 商品名

SRC1-05

聚碳酸酯密封胶是单组份湿气固化型的硅酮胶系乙醇类的密封胶,同一般脱肟性硅酮胶一样具有良好的耐候性, 耐久性, 耐高温性及耐低温性。

由于它的脱肟性,用于塑料时不会发生溶剂裂解,也适用于合金。施工期间基本闻不到味道。 只有一种半透明色。

JSIA F☆☆☆☆

#### ■特长

◇乙醇类硅酮胶 用于塑料时不会造成溶剂裂解 施工时的臭味小 可用于合金

◇仅有一种颜色 半透明色和其他的4个基本色 \* 其他颜色还在研发中

### ■用途

- 车库光纤板的安装
- 塑料的密封与粘接
- · PC及PVC板的密封与粘接

## ■性状・性能

商品	品名	夏普化工聚碳酸酯密封胶
外	观	膏状
		半透明色
颜	色	白色,灰色,深棕色,黑色研发中

# 基于JIS A 5758及JIS A 1439

色调			半透明色	其他4色
	纵	5℃	0	
下垂度 (mm)		50°C	0	
下華及(ⅢⅢ)	横	5℃	0	
		50°C	0	
密度		1.02	1.33	
坟山丛 (孙)	5℃	1	8	
挤出性(秒)		23℃	7	
表干时间(分)	23℃	30		
体积变化(%)			6	3
硬度			10	30
七十 7中 平下 7十 7十			•	

#### 拉押粘结性

		试验	50% 拉钾应刀	最大拉伸应力	断裂伸长率拉伸
		条件	$(N/mm^2)$	$(N/mm^2)$	(%)
	半透明色		0.16	0.62	400
标准处理后	其他4色	23℃	0.27	0.97	300
	半透明色		0.21	0.64	350
加热后(80℃)	其他4色	23℃	0.29	0.84	265
	半透明色		0.17	0.35	230
浸水后	其他4色	23℃	0.23	0.49	230
固化速度 (粗略	)				

底漆: 无

试验基材:铝

	固化皮膜的厚度				
	2mm 5mm 10mm 15				
5℃,50%RH	2天	超过 6天	-	-	
23℃,50%RH	1.5天	2~3天	6天	-	
50°C,50%RH	0.5天	1天	<b>3</b> 天	6天	

### ■适用的底漆

	_ 10/11H3/K413		
适用基材		商品名	备 注
	混凝土,砂浆	P-15	主要成分:乙酸丁酯
	镀层金属,玻璃,塑料	P-16	主要成分: 丙酮

#### ■留意事项

●施工表面必须干燥,无油脂,无灰尘及其他的污染物。

# ◇优秀的耐久性和耐候性

好的耐候性并能维持较长的时间

◇良好的耐热/耐冷性

固化后的可施工温度为 -40℃ 到 150℃

◇好的粘接性

对于各种基材都有好的粘接性

塑料,玻璃,金属,混凝土,砂浆等

- 预制板, 集装箱及冷冻柜的粘接
- 门框及金属框的防水粘接
- 玻璃的粘接

- ●降雨、降雪时请不要施工。
- ●如果长时间保存后,可能会发生固化时间长于最初的时间。
- ●如果保存在较热的地方,例如车内,可能会发生固化时间长于最初的时间。
- ●避免土层基础湿润时施工,请确认其充分干燥之后在进行施工。
- ■屋外施工时会造成密封周围的污染。
- ●多孔的基材例如天然石材,大理石会造成密封周围的污染。
- ●不可上涂。
- ●不能同时使用PS-2, PU-2, PU-1类型的密封胶, 会导致无法固化。
- ●在固化前不可移动,会造成表面龟裂。

#### ■施工步骤

请按以下步骤对密封胶进行施工。

- 1. 研讨及准备
- 2. 施工前检查
- 3. 接缝表面的清扫、干燥
- 4. 铺设支撑材料及防粘结材料 5. 贴美纹纸
- 6. 上底漆

(底漆干燥时间: 30分/20℃)

- 7. 充填至胶枪
- 8. 注入密封胶
- 9. 用刮刀刮去多余的胶
- 10. 固化后,去除美纹纸
- 11. 清扫接缝周边
- 12. 检查·确认

#### ■使用量

产品概算施工量(m/320ml)

D W	10 m m	15 m m	20m m	25 m m	30 m m
10 m m	2.6	1.8	1.3		
15 m m			0.9	0.7	0.6

损失率20% W:接缝宽度、D:接缝深度

底漆概算施工量(m/500g)

无孔面(金属)

D W	10 m m	15 m m	20m m	25 m m	30 m m		
10 m m	105	105	105				
15 m m			69	69	69		

损失率30% W:接缝宽度、D:接缝深度 多孔面(混凝土):施工量降为无孔面的50%。

#### ■注意事项

- 尽量不要接触皮肤,根据需要带手套等保护品。
- ·操作底漆时,要注意火源和静电,充分通风换气后再使用。

另外, 根据需要可使用有机气体保护口罩, 保护眼镜。

- ·对底漆要严禁烟火(第四类第一石油类),因此不要将其放在高温的车里。
- · 废弃物处理, 清委托产业废弃物处理商。
- ·入眼后,要立即用大量水清洗,必要时接受医生治疗。
- ·误饮时,大量喝水,吐出,迅速就医诊察。
- 放置于儿童无法触及的阴暗处。
- ·本产品为建筑用而开发,请勿作它用。
- \*详细说明,请参照MSDS(产品安全数据说明书)。

#### ■包装

●密封胶

①聚碳酸酯密封胶

・・・・330ml/ 支×10/箱\*(两箱一捆)

◇颜色: 半透明色, 白色, 灰色, 深棕色, 黑色

●底漆

夏普化工底漆P-15 · · · · 300ml/罐 夏普化工底漆P-16 ・・・・300ml/罐

★致客户: 关于本产品目录所记载的信息和数据,尽管由本公司经过试验细心得出,但您使用时,还烦请您确认是否符合 贵公司的使用条件。另外,记载的外观,规格可能会有变更,恕不另行通知。

# | **シャープ化学工業株式会社** | http://www.sharpchem.co.jp info@sharpchem.co.jp

■本社・工場

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12

TEL072-268-0322 FAX072-268-3119

■森夏化工科技(上海)有限公司

〒201402 上海市奉贤区庄行工业园区大叶公路2058弄16-1号

TEL: +86-21-5740 6320 FAX: +86-21-5740 2721

2010.09E

■高砂事業所

〒592-0001 大阪府高石市高砂2-9-1 TEL072-268-0321 FAX072-268-0326

■東京営業所

〒135-0016 東京都江東区東陽5-26-9

TEL03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■札幌出張所

〒004-0845 札幌市清田区清田5条2-25-20 TEL011-883-2489 FAX011-883-2145