

夏普化工

单组分的速硬化型聚氨酯系列密封胶

防水速干型 TXFree

- 速干硬化性。
- T（甲苯）X（二甲苯）Free！
不含甲苯和二甲苯的适应环境
型的密封胶。
- 低温时挤压性良好。



用途：

- 防水基底处理，裂缝的修补。
- 沟的周边、角落和墙角斜面处理。
- 收缩性接缝的修补。
- 防水板地末端处理等。

表干时间（23℃）	55min
密度	1.23
不挥发成分（%）	95

拉伸粘结性		50%模量 (N/mm ²)	最大拉伸应力 (N/mm ²)	断裂时的伸长率 (%)	使用底漆： 无 被粘体： 铝
养生后	(23℃)	0.26	0.71	444	
加热后 (80℃)	(23℃)	0.14	0.34	367	
浸水后	(23℃)	0.28	0.56	451	



总公司・总厂
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-1 2
TEL: +81-72-268-0322 FAX: +81-72-268-3119

<http://www.sharpchem.co.jp/>
info@sharpchem.co.jp

高砂事业所
〒592-0001 大阪府高石市高砂 2-9-1
TEL: +81-72-268-0321 FAX: +81-72-268-0326

东京营业所
〒135-0016 東京都江東区東陽 5 丁目 26 番 9 号
TEL: +81-3-3649-8103 FAX: +81-3-3646-6011

札幌出差所
〒004-0845 札幌市清田区清田 5 条 2 丁目 25-20
TEL: +81-11-883-2489 FAX: +81-11-883-2145

森夏化工科技（上海）有限公司
〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号
TEL: +86-21-57406320 FAX: +86-21-57402721