

夏普化学工业

多用途中性硅酮胶 S 简易软包装

减少废料的决定版 爱护环境请用SK简易软包装系列



- 操作性优良的单组份。
- 施工温度范围广， $-50^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$
- 拥有优良的耐气候性、耐臭氧性、耐紫外线，并具备耐水性和绝缘性。
- 固化后，基本上没有收缩。



用途：窗框周边的修补，浴缸、沐浴池、洗手台的安装和衔接部分的修补，给水排水管道的密封。

表干时间 (23℃)	10min
密度	1.02
体积变化 (%)	4.2

拉伸粘结性		50%模量 (N/mm ²)	最大拉伸应力 (N/mm ²)	断裂时的伸长率 (%)	使用底漆： 底漆P-16 被粘体： 铝
养生后	(23℃)	0.41	0.82	160	
加热后 (90℃)	(23℃)	0.41	0.81	150	
浸水后	(23℃)	0.37	0.81	170	



总公司·总厂
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-1 2
TEL: +81-72-268-0322 FAX: +81-72-268-3119

<http://www.sharpchem.co.jp/>
info@sharpchem.co.jp



高砂事业所
〒592-0001 大阪府高石市高砂 2-9-1
TEL: +81-72-268-0321 FAX: +81-72-268-0326

东京营业所
〒135-0016 東京都江東区東陽 5 丁目 26 番 9 号
TEL: +81-3-3649-8103 FAX: +81-3-3646-6011
札幌出差所
〒004-0845 札幌市清田区清田 5 条 2 丁目 25-20
TEL: +81-11-883-2489 FAX: +81-11-883-2145
森夏化工科技（上海）有限公司
〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号
TEL: +86-21-57406320 FAX: +86-21-57402721