

夏普化工

改性硅酮胶系列的低模量密封胶

改性硅酮胶 LM

护墙板等板材
的接缝填充



窗框周边
的密封



- 柔软的低模量型，用在容易移动的板材上不会给接触面加上外力，从而不会从界面上剥离。
- 可以上涂料和喷涂材料。
- 基本上没有体积收缩。
- 低模量，追随动感性好。低温时的挤出性好，耐气候性良好。

表干时间 (23℃)	60min
体积变化 (%)	1.4
密度	1.39

拉伸粘结性		50%模量 (N/mm ²)	最大拉伸应力 (N/mm ²)	断裂时的伸长率 (%)	使用底漆: 底漆P-50 被粘体: 铝
养生后	(23℃)	0.14	0.95	780	
加热后 (80℃)	(23℃)	0.17	0.74	620	
浸水后	(23℃)	0.11	0.43	690	



总公司·总厂
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-1 2
TEL: +81-72-268-0322 FAX: +81-72-268-3119

<http://www.sharpchem.co.jp/>
info@sharpchem.co.jp



高砂事业所
〒592-0001 大阪府高石市高砂 2-9-1
TEL: +81-72-268-0321 FAX: +81-72-268-0326

东京营业所
〒135-0016 東京都江東区東陽 5 丁目 26 番 9 号
TEL: +81-3-3649-8103 FAX: +81-3-3646-6011

札幌出差所
〒004-0845 札幌市清田区清田 5 条 2 丁目 25-20
TEL: +81-11-883-2489 FAX: +81-11-883-2145

森夏化工科技(上海)有限公司
〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号
TEL: +86-21-57406320 FAX: +86-21-57402721