

# シャープー ボデーソフトシーラー

～自動車補修用特殊変成シリコン系ピーラブルタイプ～

**特徴**

- 1成分形湿気硬化形特殊変成シリコン樹脂系ペーストです。
- 硬化性良好 23°C30分で皮張り、5°Cでも24時間以内には皮膜を形成します。
- 硬化後、非常に柔軟でよく伸び、千切れにくいのできれいに剥がすことができます。
- 金属面からきれいに剥がすことができます

**適用**

- パネルとインパクトビームの空隙埋めに
- ボンネットやトランクパネルの加筋筋とパネルの空隙埋めに

## 技術データ

<b>性状</b>	カラー	ベージュ		
	臭い	無臭		
	性状	ペースト状		
	粘度	400	Pa・s	BS型回転粘度計ローター7、10rpm
	密度	1.4	g/ml	
	不揮発分	96	%	110°C×3h
	硬化機構	湿気硬化		
	垂れ性	0	mm	
	タックフリータイム 23°C	30	min.	
	タックフリータイム 5°C	4	hr.	
	剥離可能時間 5°C	24以内	hr.	厚み3mm
	シヨア-A硬度	15		23°C50%RH×7日後
	最大強度	1.90	MPa	23°C50%RH×7日後、引張速度500mm/min.
	破断伸び	900	%	23°C50%RH×7日後、引張速度500mm/min.
	M50	0.19	MPa	23°C50%RH×7日後、引張速度500mm/min.
	使用時の適用温度	5～35	°C	
	硬化物の適用温度	-20～+90	°C	

### ※注意

本製品の打設面の状態によっては、きれいに剥がれないことがあります。  
 ※ガラス面に対しては、接着することがありますので、ガラスから剥離する必要がある場合は事前に接着性をご確認ください

**使用方法**

- 事前にSDSを確認して下さい。
- ノズルを外して、ノズル固定台座の中をカッターやドライバーで破り開いてください。
- ノズルを再装着して、適切な太さにカットしてください。
- 使用する部位にノズルを押し当てて、内容物をゆっくりと絞り出してください。
- 原則として使い切ってください。ノズルキャップをしても長期保存は出来ません。
- ノズルキャップは先端をカットして使用いただくことも出来ます。

**試験条件** JIS A 1439  
JIS K 6251

**製品保管** 貯蔵条件 5～35°Cの日陰  
保証期間 未開封で12ヶ月

**パッケージ** パウチ 100ml×10個入りケース

**危険情報** SDSを参照下さい

**重要** 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認ください。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合はございます。本製品は固定的な接着やシーラー用途には適しません。