

商品名

シャープイー 微弾性フィラーエポ CT

ACK1-05

シャープイー微弾性フィラーエポ CT は、乾燥硬化型1成分形合成樹脂エマルジョン系改修塗材です。各種塗膜に対してエポキシの優れた密着性を発揮し、上塗り塗材との相性も良く馴染み、弾性系シーリング材上での塗膜部分が光沢の差が目立つ現象が少なくなります。また、専用のエアガン(ジェットフローガン 3)を用いると拭き付けも可能です。

■ 特長

- ◇カートリッジ化  
適度な粘度調整をして扱いやすいカートリッジに
- ◇作業性良好
- ◇塗材との相性良好
- ◇拭き付け可能  
専用のジェットフローガン 3 を用いて拭き付け可能

■ 用途

- ・横張り窯業系サイディング板の重ね部のスキマ充填
- ・モルタル、外壁の軽度なクラック補修
- ・軒天への拭き付け補修

■ 性状・性能

・一般性状

商品名	シャープイー微弾性フィラーエポCT
製品コード	ACK1-05
クラス	—
外観	ペースト状
混合比	—
色	ホワイト
有効期限	12ヶ月
粘度(Pa・s)	100Pa・s/23°C
施工温度範囲	5°C~35°C
適応温度範囲	-20°C~50°C
塗装性	良好

・JIS A 5758 又は JIS A 1439 に基づく性能

密度(g/ml)	1.53	
タックフリー(分)	23°C	90
押し出し性(秒)	23°C	1~2
体積損失(%)	28	



■ 施工手順(カートリッジガン)

- ①事前検討及び施工準備
- ②施工前検査
- ③下地の清掃、乾燥
- ④マスキングテープ貼り
- ⑤ノズルを外し、防湿膜を破った後ノズルを再装着
- ⑥カートリッジガンへ装填

(ノズルを目地巾に合わせてカット)

- ⑦シーリング材充填
- ⑧水刷毛で仕上げ
- ⑨マスキングテープ除去
- ⑩目地周辺の清掃
- ⑪検査・確認

■ 施工手順(拭き付け、JFK工法)

- ①事前検討及び施工準備
- ②施工前検査
- ③下地の清掃、乾燥
- ④マスキングテープ貼り
- ⑤ノズルを外し、防湿膜を破り、後ろのプランジャーを押して滑りを良くする
- ⑥ジェットフローガン 3 用のインナーノズルを拭き付け模様にあわせてカット

- ⑦カートリッジへ装着し、ジェットフローガン 3 へ装填
- ⑧ジェットフローガン 3 にアウターノズルを装着
- ⑨ジェットフローガン 3 の先端ダイヤルを拭き付けから 45~90 度回転して調整
- ⑩トリガーを握りながら、レギュレーターをゆっくり開ける
- ⑪拭き付け施工
- ⑫マスキングテープ除去、周辺の清掃
- ⑬検査・確認

## ■ 留意事項

- 降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
- 下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
- 窯業サイディングやサッシ建具周りなどの動く目地(ワーキングジョイント)には使えません。
- 開封後は原則として使い切して下さい。
- 上塗り塗材の種類によっては、補修箇所を侵す場合もありますので、必ず事前の確認を行ってください。
- シーリング材ではありませんので、防水性能を要求される箇所への使用はしないでください。
- 雨の日、気温が5℃以下の寒い日などは使用しないでください。

## ■ 注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
- ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
- ・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- \* 詳細の説明は、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

## ■ 荷姿

- シャープ® 微弾性フィラーエポ CT・・・320ml カートリッジ × 10 本 / 段ボールケース



ノズルカッター



スケルトンガン



ジェットフローガン 3

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合がございます。



<http://www.sharpchem.co.jp>  
[info@sharpchem.co.jp](mailto:info@sharpchem.co.jp)

■ 本社工場  
 〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-12  
 TEL 072-268-0322 FAX072-268-3119

■ 高砂事業所  
 〒592-0001 大阪府高石市高砂 2-9-1  
 TEL 072-268-0321 FAX072-268-0326

■ グローバルセンター  
 〒592-0001 大阪府高石市高砂 3-44  
 TEL 072-268-0323 FAX072-269-2810

■ 東京営業所  
 〒135-0016 東京都江東区東陽 5-26-9  
 TEL 03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■ 札幌出張所  
 〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条 1 丁目 2-1  
 TEL 011-598-6814 FAX011-598-6824

■ 森夏化工科技(上海)有限公司  
 〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号  
 TEL +81-21-57406320 FAX +81-21-57402721