

商品名 シャーピー ブチルB

シャーピーブチルBは、ブチルゴムの保有するガス低透過性、耐水性を十分に発揮し、且つVOC対策に配慮して設計された溶剤タイプの乾燥硬化型ブチルゴム系シーリング材です。
又ブチルゴム系シーリング材特有の施工時の糸曳きにも配慮して設計しています。

JSIA F☆☆☆☆

■特長

- ◇長期に渡り柔軟性に富んでいます。
- ◇透湿性、ガス透過性が低い。
- ◇耐老化性が優れています。
- ◇付着性に優れ、金属、ALC板、木材、スレート板などにプライマーなしで付着します。
- ◇耐水性が優れています。

■用途

- ・2×4住宅などのコンパネ目地
- ・コンテナのジョイント
- ・防水シート端末処理
- ・車両ボディーのジョイント
- ・板金のはげ折り部分や重ね部シール

■性状・性能

商品名	シャーピーブチルB
外観	ペースト状

JIS A 1439 に基づく性能に準拠

スランプ(mm)	縦	5°C	0
		50°C	1
	横	5°C	0
		50°C	1
タックフリー(時間)		23°C	2
加熱減量(%) <110°C×24時間>			23

比重	1.25	
押出し性(秒)	5°C	5
	23°C	3

* 諸性能

硬化性(日数)	10~15	目地幅10mm×目地深さ10mm
貯蔵安定性(ヶ月)	12	カートリッジ密封、冷暗所保管

■留意事項

- 降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
- 下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
乾燥が不十分な場合に施工するとシーリング材の接着が劣ります。
- 被着面に油分があると十分な接着を保持することができません。
- 含有する揮発物に侵される被着面に使用することができません。
- 硬化後、約25%程度の体積収縮が生じますので目地ヤセを想定して表面のヘラ仕上げをして下さい。
- 耐溶剤性が劣るために、常時溶剤に浸漬する箇所の使用を避けて下さい。
- 耐候性が劣るために、常時日光、紫外線が照射させる用途に適しません。

■ 施工手順

シーリング施工は、次に手順に基づいて実施して下さい。

1. 事前検討及び施工準備
2. 施工前検査
3. 下地の清掃、乾燥
4. マスキングテープ貼り
5. カートリッジガンへ装填
6. シーリング材充填
7. ヘラ又はバッカー仕上げヘラ
8. マスキングテープ除去
9. 目地周辺の清掃
10. 検査・確認

■ 注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
 - ・シーリング材の取扱い時には、火気や静電気に注意し、十分に換気を良くしてお使い下さい。
また必要に応じて有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。
 - ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
 - ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
 - ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
 - ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
 - ・保管は、直射日光をさけ、必ず密封して冷暗所に保管して下さい。
 - ・本品は建築用又工業用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- * 詳細の説明は、MSDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

■ 荷姿

● シーリング材

シャープピーブチルB 330mlカートリッジ×10本/段ボールケース×2箱・1梱包

◇ 色調: グレー、ブラウン、ブラック

■ 使用量

ブチルB・330ml当たりの概算施工m数

W \ D	5mm	10mm	15mm	20mm
5mm	10.8	5.4	3.6	
10mm		2.7	1.8	1.4
12mm			1.5	1.1

ロス率20%

W: 目地幅、D: 目地深さ

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合がございます。



<http://www.sharpchem.co.jp>
info@sharpchem.co.jp

■ 本社・工場

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12

TEL072-268-0322 FAX072-268-3119

■ 高砂事業所

〒592-0001 大阪府高石市高砂2-9-1

TEL072-268-0321 FAX072-268-0326

2008.03E

■ 東京営業所

〒135-0016 東京都江東区東陽5-26-9

TEL03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■ 名古屋営業所

〒458-0847 名古屋市緑区浦里1-83

TEL052-892-2338 FAX072-268-0326

■ 札幌出張所

〒004-0845 札幌市清田区清田5条2-25-20

TEL011-883-2489 FAX011-883-2145