

## 商品名

# 夏普化工 油性美缝剂 P

夏普化工 油性填缝剂是一款单组分油性填缝材料，其主要成分是天然干性油。施胶后，被粘物表面与空气中的氧气反应固化成膜，但内部并不会固化，可塑性良好。

JSIA F ☆☆☆☆

### ■特長

- ◇表面成膜后，内部的可塑性始终良好。
- ◇无底漆的情况下，附着力优异。
- ◇对铁板、钢板等金属板材起防锈作用。
- ◇从天然干性油中提取，环保实用。

### ■用途

- 砂浆和混凝土的裂缝修复
- 屋面瓦和板岩板的裂缝修复
- 钢板防水处理
- 镀锡铁和钨丝防水处理

### ■性状・性能

#### ・一般性状

商品名	夏普化工 油性美缝剂
产品号	OPC1-01
外观	膏状
颜色	灰色
有效期	12个月
容量	330ml
可涂性	不可上涂

#### ・基于 JIS A 5751-1975 的性能

下垂度 (mm)	50℃	0
收缩率 (%)		5
保油性	渗透宽度 (mm)	1
	渗透张树数 (张数)	2
附着力		合格
固话行 (%)		7
龟裂		合格

#### ・基于 JIS A 1439 的性能

比重		1.25
挤出性 (s)	5℃	7
	23℃	4
表干时间 (h)	23℃	24 之内

### ■施工手順

请按照如下步骤进行施工。

1. 事前研讨及施工准备
2. 施工前检查
3. 施工表面的清扫、干燥
4. 铺设备材及防粘结材料
5. 贴美纹纸
6. 上底漆 (底漆干燥时间: 30分/20℃)
7. 组装密封胶身至胶枪 (根据接缝宽度切割胶嘴)
8. 施胶
9. 用刮刀刮去多余的胶
10. 固化后去除美纹纸
11. 清扫施工表面周边
12. 检查与确认

### ■使用量

产品 (330ml/支) 预计施工米数

D \ W	5mm	10mm	15mm	20mm
	5mm	10.8	5.4	3.6

10mm		2.7	1.8	1.4
12mm			1.5	1.1

損失率 20% W: 接缝宽度 D: 接缝深度

## ■留意事項

- 与弹性胶粘剂相比，容易发生形变，耐久性也相对逊色。
- 不可以用在活动接头的填缝粘接上。
- 产品可能对施胶周围部位造成胶体污染，请确认使用场所和被粘物的基础上，再进行施工。

## ■注意事項

- 尽量不要接触皮肤，戴好手套等防护用具。
- 上底漆时，请注意火源和静电，保持施工环境通风换气。  
另外，请根据施工需求佩戴施工眼睛和防毒面具等用具。
- 若不慎入眼，请立即用大量水冲洗，必要时就医诊察。
- 若不慎误饮，请大量喝水并呕出，迅速就医诊察。
- 请务必将本品置于室内且儿童无法接触的地方，避免阳光直射及温度过低。
- 本产品为建筑通用密封材料，请勿作它用。
- \* 更多详细说明，请参照 MSDS(产品安全数据说明书)。

## ■荷姿

- 夏普化工 油性美缝剂 P・・・330ml 硬筒装×10 支/箱×2 箱/1 捆  
◇色调:グレー

★致客户：以上信息及数据均通过本公司的反复试验与细致操作得出，但实际使用前请您务必确认其是否符合贵公司施工要求。根据情况，产品包装规格也可能有所改变。



<http://www.sharpchem.co.jp>  
[info@sharpchem.co.jp](mailto:info@sharpchem.co.jp)

■本部・工厂  
〒592-8352 大阪府堺市西区筑港滨寺西町13-12  
TEL 072-268-0322 FAX072-268-3119

■高砂业务所  
〒592-0001 大阪府高石市高砂2-9-1  
TEL 072-268-0321 FAX072-268-0326

■海外事业部  
〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44  
TEL 072-268-0323 FAX072-269-2810

■东京营业所  
〒135-0016 東京都江东区东阳5-26-9  
TEL 03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■札幌办公室  
〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1  
TEL 011-598-6814 FAX011-598-6824

■森夏化工科技（上海）有限公司  
〒201402 上海市奉贤区大叶公路2058弄16-1号  
TEL +81-21-57406320 FAX +81-21-5740272