

## 商品名

## 夏普化工 油性美缝剂 P 简易装

OPP1-02

夏普化工 油性填缝剂是一款单组分油性填缝材料，其主要成分是天然干性油。施胶后，被粘物表面与空气中的氧气反应固化成膜，但内部并不会固化，可塑性良好。。

JSIA F ☆☆☆☆

## ■特長

- ◇表面成膜后，内部的可塑性始终良好。
- ◇无底漆的情况下，附着力优异。
- ◇对铁板、钢板等金属板材起防锈作用。
- ◇从天然干性油中提取，环保实用。

## ■用途

- 砂浆和混凝土的裂缝修复
- 屋面瓦和板岩板的裂缝修复
- 钢板防水处理
- 镀锡铁和钨丝防水处理

## ■性状・性能

## ・一般性状

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 商品名 | 夏普化工 油性美缝剂P 简易装 |
| 产品号 | OPP1-02         |
| 外观  | 膏状              |
| 颜色  | 灰色              |
| 有效期 | 12 个月           |
| 容量  | 330ml           |
| 可涂性 | 不可上涂            |

## ・基于 JIS A 5751-1975 的性能

|          |            |    |
|----------|------------|----|
| 下垂度 (mm) | 50℃        | 0  |
| 收缩率 (%)  |            | 5  |
| 保油性      | 渗透宽度 (mm)  | 1  |
|          | 渗透张树数 (张数) | 2  |
| 附着力      |            | 合格 |
| 固话行 (%)  |            | 7  |
| 龟裂       |            | 合格 |

## ・基于 JIS A 1439 的性能

|           |     |       |
|-----------|-----|-------|
| 比重        |     | 1.25  |
| 挤出性 (秒)   | 5℃  | -     |
|           | 23℃ | -     |
| 表干时间 (時間) | 23℃ | 24 之内 |

## ■施工手順

请按照如下步骤进行施工。

1. 事前研讨及施工准备
2. 施工前检查
3. 施工表面的清扫、干燥
4. 铺设备材及防粘结材料
5. 贴美纹纸
6. 上底漆 (底漆干燥时间: 30 分/20℃)

(根据接缝宽度切割胶嘴)

7. 组装密封胶身至胶枪
8. 施胶
9. 用刮刀刮去多余的胶
10. 固化后去除美纹纸
11. 清扫施工表面周边
12. 检查与确认

## ■使用量

产品 (330ml/支) 预计施工米数

| W \ D | 5mm  | 10mm | 15mm | 20mm |
|-------|------|------|------|------|
| 5mm   | 10.8 | 5.4  | 3.6  |      |

|      |  |     |     |     |
|------|--|-----|-----|-----|
| 10mm |  | 2.7 | 1.8 | 1.4 |
| 12mm |  |     | 1.5 | 1.1 |

损失率 20%      W: 接缝宽度 D: 接缝深度

## ■ 留意事项

- 与弹性胶粘剂相比，容易发生形变，耐久性也相对逊色。
- 不可以用在活动接头的填缝粘接上。
- 产品可能对施胶周围部位造成胶体污染，请确认使用场所和被粘物的基础上，再进行施工。

## ■ 注意事项

- 尽量不要接触皮肤，戴好手套等防护用具。
- 上底漆时，请注意火源和静电，保持施工环境通风换气。  
另外，请根据施工需求佩戴施工眼睛和防毒面具等用具。
- 若不慎入眼，请立即用大量水冲洗，必要时就医诊察。
- 若不慎误饮，请大量喝水并呕出，迅速就医诊察。
- 请务必将本品置于室内且儿童无法接触的地方，避免阳光直射及温度过低。
- 本产品为建筑通用密封材料，请勿作它用。
- \* 更多详细说明，请参照 MSDS (产品安全数据说明书)。

## ■ 荷姿

- 夏普化工 油性美缝剂 P ... 330ml 简易袋装 × 20 支/箱  
◇ 颜色: 灰色

★致客户：以上信息及数据均通过本公司的反复试验与细致操作得出，但实际使用前请您务必确认其是否符合贵公司施工要求。根据情况，产品包装规格也可能有所改变。



<http://www.sharpchem.co.jp>  
[info@sharpchem.co.jp](mailto:info@sharpchem.co.jp)

### ■ 本部・工厂

〒592-8352 大阪府堺市西区筑港滨寺西町13-12  
TEL 072-268-0322 FAX072-268-3119

### ■ 高砂业务所

〒592-0001 大阪府高石市高砂2-9-1  
TEL 072-268-0321 FAX072-268-0326

### ■ 海外事业部

〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44  
TEL 072-268-0323 FAX072-269-2810

### ■ 东京营业所

〒135-0016 东京都江东区东阳5-26-9  
TEL 03-3649-8103 FAX03-3646-6011

### ■ 札幌办公室

〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1  
TEL 011-598-6814 FAX011-598-6824

### ■ 森夏化工科技（上海）有限公司

〒201402 上海市奉贤区大叶公路2058弄16-1号  
TEL +81-21-57406320 FAX +81-21-5740272