

夏普化学工业

湿气固化型 单组分聚氨酯系列 密封胶

高纯氨基甲酸酯 PRO

- 固化后不会起泡，很少起褶皱，因而有很好的耐污染性。
- 可上涂料和喷涂。请确认上涂性。非不渗色型。
- 基本上不会对接缝周边有污染。
- 有很好的耐水性、耐热性，并有很好的弹性。
- 弹性好，耐寒性佳。



表干时间 (23℃)	8h
密度	1.4
体积变化 (%)	4

用途：预制板的接缝部的密封，窗体、表面接缝。

拉伸粘结性		50%模量 (N/mm ²)	最大拉伸应力 (N/mm ²)	断裂时的伸长率 (%)	使用底漆:
养生后	(23℃)	0.18	1.53	820	底漆P-32
加热后 (80℃)	(23℃)	0.21	1.71	780	被粘体:
浸水后	(23℃)	0.18	1.42	880	铝



总公司・总厂

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-12

TEL: +81-72-268-0322 FAX: +81-72-268-3119

<http://www.sharpchem.co.jp/> info@sharpchem.co.jp

高砂事业所

〒592-0001 大阪府高石市高砂2-9-1

TEL: +81-72-268-0321 FAX: +81-72-268-0326



东京营业所

〒135-0016 東京都江東区東陽5丁目26番9号

TEL: +81-3-3649-8103 FAX: +81-3-3646-6011

札幌出差所

〒004-0845 札幌市清田区清田5条2丁目25-20

TEL: +81-11-883-2489 FAX: +81-11-883-2145

森夏化工科技(上海)有限公司

〒201402 上海市奉贤区大叶公路2058弄16-1号

TEL: +86-21-57406320 FAX: +86-21-57402721