

SHARPIE® 哑光防霉密封胶 MS 1-99C

单组份·湿气固化型MS密封胶



SHARPIE® MS 1-99C是一款适合室内建筑装修使用的改性硅酮密封胶，具有优异的抗霉菌性能，固化后为中等模量的弹性体，可以免底涂粘接石材、金属、玻璃、陶瓷等大多数建筑材料，表面哑光光泽，满足多种室内场景的密封需要。

JAIA F☆☆☆☆ / 4VOC基準適合

■ 优点

- 不含硅油，防霉和耐黄变性能优异
- 不含异氰酸酯，无异味无有害
- 永久弹性抗拉压，粘接强韧不易开裂
- 固化后表面哑光，与基面更加融合，更加美观
- 日本JAIA F☆☆☆☆高标准环保

■ 用途

- 室内建筑装修的施工及维护
- 厨房、卫生间等区域(干区)的防水密封和修饰
- 门窗、橱柜的框架与墙体间的接缝密封
- 楼梯、踢脚线等具有大量接缝区域的美容密封
- *多种产品颜色可供选择，请联系经销商获取产品色卡。

■ 基本参数

外观	均匀膏状	哑光
密度	1.45	g/mL
粘度	500-800	Pa.s
表干时间	30	min
固化速度	3.0	mm/24 hrs

*测量基本参数的环境温度均为23°C, 50%RH; 粘度的测量条件为HV-7#-10RPM。

■ 固化物性能

硬度	30	Shore A, GB/T531
拉伸强度	1.6	MPa, GB/T528
断裂伸长率	700	%, GB/T528
下垂度	0	mm, GB/T 13477
工作温度	-30~90	°C

*固化物养生环境和时间为23°C, 50%RH环境中168小时。

■ 使用注意

- 施工前务必确认基材干燥，避免在潮湿环境中施工。
- 油污渍等请用无纺布配合溶剂型清洁剂清除。
- 大面积粘接等湿气难以通过时，固化需要的时间会延长。
- 保质期会受到储存环境的温度和湿度的影响，如储存环境温度过高或湿度过大，保质期会相应缩短。
- 在建议储存环境 (5~25°C, ≤50%RH) 中的保质期为：
 - 硬管装 - 18个月

■ 安全事项

- 避免接触皮肤，根据需要佩戴手套等劳动防护装备。
- 使用底涂剂时，务必注意火源和静电，并保证通风。
- 请委托专业的废弃物处理商进行废物处理。
- 入眼后请立即用大量清水冲洗，并迅速联系就医。
- 误饮误食后，请大量喝水然后呕吐，并迅速联系就医。
- 请放置于儿童无法触及的安全位置。
- 详细资料请参考产品安全数据说明书 (SDS)。

■ 常规包装

- 硬管包装 310mL/支 10支/箱