



REUDO全效抗菌防霉MS改性硅胶

REUDO全效抗菌防霉MS改性硅胶属于单组分湿气固化型改性硅酮体系，是采用无金属催化剂的哑光环保型密封胶。该产品属于中模量类型，不仅适用于普通建筑内外墙的接缝处理，更能完美适配厨房、洗面台、灶台等区域的接缝密封需求。并且具有优异的耐候性、耐热性和耐寒性。

■特征

- ◇耐候性、耐久性、防霉性
具备优异的耐候性、耐久性和防霉性能，适用于多种接缝类型
- ◇耐污染性
密封材料表面几乎不沾染杂质，可稳定用于暴露接缝处。
- ◇无重金属密封材料
符合全球环境法规、属于高新能新型环保弹性密封材料。
- ◇哑光、快速硬化
表面具有哑光效果，硬化速度快，可尽快完成施工。

■性状与性能

一般性状

商品名	REUDO全效抗菌防霉MS改性硅胶
产品代码	-
班级	-
外观	膏状
主成分	改性硅酮树脂
有效期	18月
施工温度范围	5 ~ 35
适应温度范围	-20 至90
涂装性	可能

・符合JIS A 5758或JIS A 1439标准的性能

密度 (g/ml)		1.35
表干时间 (min)	23	40
挤出时间 (s)	23	3~5
体积变化 (%)		3.2

■用途

- ・厨房、洗面台、厨房区域、窗框周边等接缝处理
- ・屋顶材料、钣金接缝及其收边处理
- ・砂浆与混凝土裂缝修补及防水端部处理
- ・建筑内装防水，密封用填缝处理

■绿色认证

お子様も安心！
F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド対策品

建材环保标准中的
最高等级甲醛认证

SIAA

防カビ加工

JIS Z2911の最高段階
防カビ性能取得品

长期高效
SIAA防霉认证

4VOC対策品

トルエン、キシレン、スチレン、
エチルベンゼンを使用していない

符合4VOC（甲苯，二甲苯，
乙基苯，苯乙烯）基准配方

・硬化性（参考値）

硬化条件	硬化膜厚度（天数）			
	2mm	5mm	10mm	15mm
5°C*50%RH	2	>6	-	-
23°C*50%RH	1.5	5	8	-
50°C*50%RH	0.5	3	5	8

・硬化物的物理性能（JIS K 6251哑铃状 3号）

50%拉伸应力	(N/mm ²)	0.28
最大拉应力	(N/mm ²)	1.07
断裂伸长率	(%)	400
硬度	(ショアA)	30



<粘性>拉伸粘性 (JIS A1439)

试验条件	养生条件	50%拉伸应力 (N/mm ²)	最大拉应力 (N/mm ²)	最大伸长率 (%)	断裂伸长率 (%)
养生后	23	0.35	0.70	250	350
加热后 (80℃)	23	0.32	0.65	170	200
水浸漬后	23	0.35	0.72	210	300

底涂: 无

被粘接物: 铝

■与面漆的附着力及污染性

下表仅供参考, 由于不同厂商的面漆成分可能存在差异, 建议您根据实际需求进行核对确认。

分类	通称例	附着性	污染性
薄饰面材料	丙烯酸树脂砂壁状喷涂涂料	○	○
	弹性喷砂涂料	○	○
复合饰面材料	硅酸盐瓷	○	○
	弹性吹贴式防水型瓷砖	○	○
厚涂层饰面材料	树脂灰泥	○	○
水系涂料		○	○
溶剂系涂料		○	△
油性涂料*		×	×


水性涂料需注意涂料发花问题。
* 油性涂料或邻苯二甲酸类氧化聚合型涂料涂刷后无法干燥。

・附着性:
饰面涂料附着程度:
○: 良好 △: 可 ×: 不可

・污染性:
施工完成的饰面涂料出现软化、变色等污损程度
: 良好
△虽会污染环境但实际使用无碍
×: 污染

■防霉试验

抗霉菌抗试验标准: JIS Z2911 B法

产品名称	养生条件	JIS符号	参考照片
REUDO全效抗菌防霉MS改性硅胶	30℃ / RH98% / 28天	0	

JIS符号

0: 肉眼及体视显微镜下均未观察到霉菌生长。

- 1: 肉眼无法观察到霉菌生长, 但通过实体显微镜观察即可清晰确认。
- 2: 肉眼可见霉菌生长, 且生长区域面积不足样本总面积的25%。
- 3: 肉眼可见霉菌生长, 其生长区域面积占样本总面积的25%以上50%以下。
- 4: 菌丝体发育良好, 其发育部分的面积占样品总面积的50%以上。
- 5: 菌丝体生长旺盛, 完全覆盖整个样本。

■适用底涂

适用对象	商品名	备注
涂装金属、混凝土、ALC	P50	无耐候黄变性（高粘度）

■施工步骤

- | | |
|---|---|
| <p>①前期调查和施工准备
②施工前检查
③基材清洁、干燥
④填充背衬材料或粘结隔离带
⑤贴遮蔽胶带
⑥底涂（干燥时间：30分钟/20℃）
⑦将材料装入打胶枪</p> | <p>（按伸缩缝宽度切割胶嘴）
⑧密封材料充填
⑨工具修饰表面
⑩移除遮蔽胶带
⑪地面周边的清洁
⑫检查和确认</p> |
|---|---|

■用量

REUDO全效抗菌防霉MS改性硅胶1支换算施工量（米）

D \ W	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
10mm	2.6	1.8	1.3		
15mm			0.9	0.7	0.6

损耗率20% W：接缝宽度 D：接缝深度

每罐500克的底涂换算施工米数

非孔隙面（金属、玻璃）					
D \ W	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
10mm	175	175	175		
15mm			116	116	116

损耗率30% W：接缝宽度 D：接缝深度

多孔质面（砂浆）用量为
非孔隙面的1/2米为基准进行换算。

■注意事项

- 若基层已潮湿，请勿施工，施工前务必确认其已完全干燥。
- 清洁表面油渍、污垢等时，请使用浸过溶剂的布等工具进行彻底清洁。
- 在对多孔材料（如混凝土、石材、墙板等）进行施工时，请务必使用底漆。由于长期使用，塑化剂成分可能迁移，从而加速材料老化。

- 请尽量避免皮肤直接接触，必要时请佩戴手套等防护装备。
- 使用引火剂时，请注意防火防静电，操作时务必保持良好通风。必要时请佩戴有机气体防护面罩和护目镜。
- 本产品为易燃物品（第四类第一类石油类），请勿将其放置在车内等高温环境中。
- 请将废弃物处理委托给专业工业废弃物处理公司。

■注意事项

- 请勿在沥青类材料（如沥青）表面涂抹，以免造成粘接面受损。
- 请勿在金属面板之间的接缝等活动性较大的接合处使用。
- 根据保存状态和时间的不同，容器内可能会出现泛黄现象，但这不会影响产品性能。
- 请避免在降雨或降雪期间施工。

- 若不慎入眼，请立即用大量清水冲洗，并视情况及时就医。
 - 若不慎误服，请立即大量饮水催吐，并尽快就医。
- 请将物品存放在儿童无法触及的阴凉处。
- 本产品专为建筑用途研发，严禁用于其他任何非指定用途。

*详细说明请参阅SDS（产品安全数据表）。

■包装规格

●密封胶

REUDO全效抗菌防霉MS改性硅胶 ...320ml / 支 , 10支/箱 , 2箱/1捆包

◇颜色: 白色, 暖灰色, 浅灰色, 米白色, 中灰色, 深灰色, 深灰色, 咖啡色, 香芋色, 褐色,

希腊灰13, 布朗灰14, 浅咖色, 云朵灰, 罗马灰, 雅士灰, 棕色色, 杏仁色, 象牙灰, 橡皮白

米灰色, 文艺灰, 复古灰, 古堡灰, 炭灰色, 正黑色, 黄, 红, 蓝

●底涂

底涂P50.....500克/罐装

★尊敬的客户: 本目录所载信息及数据虽经我司精心实验验证, 但使用前请务必确认是否符合贵司使用条件。此外, 关于载明的货物规格及技术参数, 我司保留随时修改的权利, 恕不另行通知。



<http://www.sharpchem.co.jp>
customer@sharpchem.co.jp

■大阪总部

邮编: 592-8352 大阪府堺市西区筑港浜寺西町
12-1 电话: 072-268-0321

■堺工厂

邮编: 592-8352 大阪府堺市西区筑港浜寺西町13-12

■全球中心〒592-0001大阪府高石
市高砂3-44

■东京营业所

〒132-0033东京都江戸川区东小松川4-11-8
电话: 03-3649-8103

■札幌出差所

邮编: 003-0824札幌市白石区菊水元町四条1丁目2
-1电话: 011-600-0422

■森夏化工科技(上海)有限公司

邮编: 201402上海市奉贤区大叶公路2058弄16-1
号电话: +81-21-57406320

