

商品名

夏普化工 可上涂丙烯酸密封胶 ACC1-01

可上涂丙烯酸密封胶是一款固化后上漆性优良且无渗出性的单组份丙烯酸密封胶, 具有 JIS A 5758 F-12.5E-8020(PU-1) 级品质。

■特点

- ◇ 固化后表面上涂性能良好 无渗出性
适用于各种类型的喷涂材料。
无渗出性, 因此不会因成分渗漏导致涂料污染。
- ◇ 耐雨雪性良好
本品为干燥固化型产品, 具有良好的耐雨雪性。
- ◇ 施工型良好
低温固化性能优良, 具有良好的挤出性。

■用途

- 混凝土外墙墙板粘接 (请在粘接表面喷施涂饰材料)
- ALC 板材粘接 (请在粘接表面喷施涂饰材料)
- 内装预制板的粘接
- 内装木材填缝粘接

■性状・性能

商品名	夏普化工 可上涂丙烯酸密封胶
JIS A 5758 品质	同F-12.5P-7020
外观	白色膏状

*本品不是 JIS 认证商品。

基于 JIS A 5758 或 JIS A 1439 的性能

下垂度 (mm)	纵向	5℃	0
		50℃	0
	横向	5℃	0
		50℃	0
恢复率 (%)			32
定伸粘结性 (%)		23℃	650
		-20℃	280
冷拉・热压后粘结性			无异常
浸水后拉伸粘结性			1000

密度	1.5	
挤出性 (s)	5℃	4
	23℃	3
表干时间 (h)	23℃	1
体积变化 (%)	18	
耐久性 (7020)	合格	

拉伸粘结性

	试验条件	50%拉伸应力 (N/mm ²)	最大拉伸应力 (N/mm ²)	断裂伸长率 (N/mm ²)
标准处理后	23℃	0.14	0.18	720
加热后(70℃)	23℃	0.30	0.51	360
浸水后	23℃	0.08	0.10	750

■涂料兼容性

如下数据仅供参考, 因涂饰材料成分・生产厂家不同, 其结果可能存在差异。施胶前请按需确认兼容性。

分类	通用例	粘结性	污染性
薄浆型涂料	树脂砂浆	○	◎
	弹性砂壁漆	○	◎
多层涂材	硅质漆	○	◎
	弹性拉毛漆	○	◎

厚浆型涂料	○	◎
水性涂料	○	◎
溶剂型涂料	○	◎
油性涂料*	○	◎

·粘结性…与涂料的附着程度

○：良好、△：一般 ×：差

·污染性…涂料的软化或变色等污染情况

◎良好、△略有污染，但不影响实际使用、×：差

■适用底漆

适用基材	商品名	备注
ALC板、砂浆表面、木材等	夏普化工 底漆P12	水性，淡黄色或白色

■留意事项

- 降雨、降雪时请不要施工。
- 请确认施工表面充分干燥后再进行施工。
- 请勿在施胶后的表面浇筑混凝土或砂浆等。
- 本产品不适用于经常浸水的材料。
- 由于本产品固化后体积收缩率在 20%左右，请预设贴合情况，做好收边工作。
- 避免在可能出现霜冻的天气施工。

■施工步骤

请按照如下步骤进行施工。

1. 事前研讨及施工准备
2. 施工前检查
3. 施工表面的清扫、干燥
4. 铺设备用材料及防粘结材料
5. 贴美纹纸（ALC板的粘接无需此步骤）
6. 上底漆（底漆干燥时间：30分/20℃）
7. 组装密封胶至胶枪
8. 施胶
9. 用刮刀刮去多余的胶
10. 固化后去除美纹纸（ALC板的粘接无需此步骤）
11. 清扫施工表面周边
12. 检查与确认

■注意事项

- 尽量不要接触皮肤，戴好手套等防护用具。
 - 上底漆时，请注意火源和静电，保持施工环境通风换气。另外，请根据施工需求佩戴施工眼睛和防毒面具等用具。
 - 若不慎入眼，请立即用大量水冲洗，必要时就医诊察。
 - 若不慎误饮，请大量喝水并呕出，迅速就医诊察。
 - 请务必将本品置于室内且儿童无法接触的地方，避免阳光直射及温度过低。
 - 本产品为建筑通用密封材料，请勿作它用。
- *更多详细说明，请参照 MSDS (产品安全数据说明书)。

■规格

●密封胶

夏普化工 可上涂丙烯酸密封胶

◇颜色：白色

..... 330ml/支×10支/箱（两箱一捆）

●底漆

夏普化工底漆 P-12

..... 4kg/桶

★致客户：以上信息及数据均通过本公司的反复试验与细致操作得出，但实际使用前请您务必确认其是否符合贵公司施工要求。根据情况，产品包装规格也可能有所改变。

■用量

产品预计使用量(330ML/支)

D \ W	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
10mm	2.6	1.8	1.3		
15mm			0.9	0.7	0.6

损失率 20% W：接缝宽度 D：接缝深度

底漆预计使用量(4KG/桶)

多孔型 ALC 板

D \ W	10mm	15mm	20mm	25mm
10mm	696	696	696	
12mm		576	576	576
15mm			464	464

损失率 30% W：接缝宽度 D：接缝深度



www.sharpchem.co.jp
info@sharpchem.co.jp

■本部・工厂 〒592-8352

大阪府堺市西区筑港滨寺西町 13-12

TEL072-268-0322 FAX072-268-3119

■森夏化工科技（上海）有限公司

〒201402 上海市奉贤区庄行工业园区大叶公路 2058 弄 16-1 号

TEL: +86-21-5740 6320 FAX: +86-21-5740 2721

■高砂事务所

〒592-0001 大阪府高石市高砂 2-9-1

TEL072-268-0321 FAX072-268-0326

■東京营业厅

〒135-0016 東京都江东区东阳 5-26-9

TEL03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■札幌办公室

〒004-0845 札幌市清田区清田 5 条 2-25-20

TEL011-883-2489 FAX011-883-2145