

产品分类 湿气固化型单组份聚硅氧烷系密封胶

商品名 夏普化工 **屋顶安装胶**

SRC1-10

屋顶安装胶是一种具有性能的单组份湿气固化型的聚硅氧烷系填充密封胶。
 有很好的耐候性、耐水性、耐臭氧性和耐紫外线性
 粘结瓦片及填充缝隙具经久耐用性。

■特长

◇优良的耐候性、耐水性、耐臭氧性和耐紫外线性
好的耐候性并能维持较长的时间

◇良好的耐热/耐寒性
 固化后的可施工温度为 -50到 150℃

◇好的粘结性
 对于各种屋顶瓦片都具有好的粘结性

■用途

- 屋顶瓦片的粘结
- 屋顶瓦片缝隙的填充
- 屋顶瓦片裂缝的修补

■性状・性能

商品名	夏普化工屋顶安装胶
外观	银黑色膏状

基于JIS A 5758及JIS A 1439

下垂度（mm）	纵	5℃	0
		50℃	0
	横	5℃	0
		50℃	0
密度			1.03
表干时间（分）		23℃	20
体积变化（%）			4
拉伸强度(Mpa)	23℃7天后		1.3
断裂延长率(%)	23℃7天后		400
硬度			27

固化速度 (粗略)

	固化皮膜的厚度	
	2mm	5mm
5℃,50%RH	2天	超过 6天
23℃,50%RH	1.5天	2天
50℃,50%RH	0.5天	1天

■留意事项

- 新装屋瓦和巩固屋瓦的施工是不同的, 请参阅屋瓦安装说明。
- 不能对所有的屋瓦缝隙进行施工, 空气和雨水不能进入。
- 降雨、降雪时请不要施工。
- 施工表面必须干燥, 无油脂, 无灰尘及其他的污染物。
- 不可上涂。
- 不能同时使用PS-2, PU-2, PU-1类型的密封胶, 会导致无法固化。
- 在固化前不可移动, 会造成表面龟裂。
- 多孔的基材例如天然石材, 大理石会造成密封周围的污染。

请按以下步骤对密封胶进行施工。

- ### ■使用量

产品概算施工量 (m/320ml)

$\frac{D}{W}$	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
10mm	2.6	1.8	1.3		
15mm			0.9	0.7	0.6

损失率 20% W: 接缝宽度、D: 接缝深度

- 尽量不要接触皮肤，根据需要带手套等保护品。
- 操作底漆时，要注意火源和静电，充分通风换气后再使用。
- 另外，根据需要可使用有机气体保护口罩，保护眼镜。
- 对底漆要严禁烟火（第四类第一石油类），因此不要将其放在高温的车里。
- 废弃物处理，清委托产业废弃物处理商。
- 入眼后，要立即用大量水清洗，必要时接受医生治疗。
- 误饮时，大量喝水，吐出，迅速就医诊察。
- 放置于儿童无法触及的阴暗处。
- 本产品为建筑用而开发，请勿作它用。

* 详细说明，请参照MSDS(产品安全数据说明书)。

●密封胶

- ①夏普化工屋顶安装胶 ···· 330ml/ 支×10/箱*（两箱一捆）
◇颜色：银黑色

★致客户：关于本产品目录所记载的信息和数据，尽管由本公司经过试验细心得出，但您使用时，还请您确认是否符合贵公司的使用条件。另外，记载的外观，规格可能会有变更，恕不另行通知。



<http://www.sharpchem.co.jp>
info@sharpchem.co.jp

■本社・工場

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12

TEL072-268-0322 FAX072-268-3119

■森夏化工科技(上海)有限公司

于201402 上海市奉贤区庄行工业园区大叶公路2058弄16-1号

TEL: +86-21-5740 6320 FAX: +86-21-5740 2721

■高砂事業所

〒592-0001 大阪府高石市高砂2-9-1

TEL072-268-0321 FAX072-268-0326

■東京営業所

〒135-0016 東京都江東区東陽5-26-9

TEL03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■札幌出張所

〒004-0845 札幌市清田区清田5条2-25-20

TEL011-883-2489 FAX011-883-2145

2010.09E