

## 商品名 夏普化工 美观水性底漆

夏普化工水性底漆是一款干燥固化型单组分型丙烯酸乳液型底漆。

### ■特点

- ◇水性底漆 高安全性  
不含稀释剂成分，无中毒或火灾隐患。
- ◇提高基材与涂料、防水材料间的粘接性。

### ■用途

- 适用于阳台、露台、平台、屋顶等场所。
- 适用于外墙、砌块、砂浆、混凝土等材料的美观和防水。

### ■性状・性能

・一般性状

商品名	夏普化工 美观水性底漆	
外观	液体	
颜色	白色浑浊液体(干燥后无色透明)	
类型	水性	
主要成分	丙烯酸乳液	
固含量(%)	15.5~17.5%	
干燥时间(20℃)	30分钟以上	
标准用量	多孔型材料(混凝土等)	150~200g/m <sup>2</sup>
	非多孔型材料(金属等)	100~150g/m <sup>2</sup>
施工温度	5℃~35℃	

・适用基材

非多孔型材料	镀锌铁板、其他各种金属
多孔型材料	混凝土、板岩、ALC、水泥瓦、木材
其他	沥青表面(涂砂房顶、沥青幕墙板等)

### ■施工规范

施工标准

- ① 事前调查：确认基材构造，是否有破损和污垢(首次上涂混凝土砂浆时的静置期间等等)
- ② 基材处理：去除旧漆膜以及破损的部位  
修复裂缝，充分干燥施工表面等(按需进行确认试验)
- ③ 基材清洁：去除赃物、灰尘、油脂等
- ④ 遮蔽：铺设备用材料及防粘结材料
- ⑤ 上涂底漆：上涂水性底漆  
适用涂刷或滚刷进行徒步，100~200g/m<sup>2</sup>  
干燥约30分钟(20℃)
- ⑥ 上涂面漆：上涂面漆及防水漆  
使用涂刷或滚刷，上两遍漆后，固化3~7天



## ■留意事項

- 避免在 5℃或更低温度下安装。
- 若施工后 6 小时内可能下雨的情况下，请勿施工。
- 请充分搅拌均匀本产品后再进行施工。
- 请将本品置于阴凉处。
- 如果用量过少，则效果不显著。请遵守标准适用规范。

## ■注意事項

- ・尽量不要接触皮肤，戴好手套等防护用具。
- ・上底漆时，请注意火源和静电，保持施工环境通风换气。另外，请根据施工需求佩戴施工眼睛和防毒面具等用具。
- ・若不慎入眼，请立即用大量水冲洗，必要时就医诊察。
- ・若不慎误饮，请大量喝水并呕出，迅速就医诊察。
- ・请务必将本品置于室内且儿童无法接触的地方，避免阳光直射及温度过低。
- ・本产品为建筑通用密封材料，请勿作它用。
- ＊更多详细说明，请参照 MSDS(产品安全数据说明书)。

★致客户：以上信息及数据均通过本公司的反复试验与细致操作得出，但实际使用前请您务必确认其是否符合贵公司施工要求。根据情况，产品包装规格也可能有所改变。



<http://www.sharpchem.co.jp>  
[info@sharpchem.co.jp](mailto:info@sharpchem.co.jp)

### ■本部・工厂

〒592-8352 大阪府堺市西区筑港滨寺西町 13-12  
 TEL 072-268-0322 FAX072-268-3119

### ■高砂业务所

〒592-0001 大阪府高石市高砂 2-9-1  
 TEL 072-268-0321 FAX072-268-0326

### ■海外事业部

〒592-0001 大阪府高石市高砂 3-44  
 TEL 072-268-0323 FAX072-269-2810

### ■东京营业所

〒135-0016 东京都江东区东阳 5-26-9  
 TEL 03-3649-8103 FAX03-3646-6011

### ■札幌办公室

〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条 1 丁目 2-1  
 TEL 011-598-6814 FAX011-598-6824

### ■森夏化工科技（上海）有限公司

〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号  
 TEL +81-21-57406320 FAX +81-21-57402721