

夏普化工

湿气固化型 单组份 改性硅酮胶系 密封胶

可剥离密封胶

暂时固定！

密封！



防滑！

- 可以剥离的密封胶。
- 固化后，能从平滑的面上剥离。
- 可以在制作工程上作暂时的固定和必要时的防滑材料。



密度	1.05
不挥发成分 (%)	98
表干时间 (23℃)	45min

拉伸粘结性		最大拉伸应力 (N/mm ²)	断裂时的伸长率 (%)	被粘体: 铝
养生后	(23℃)	0.25	40	
加热后 (90℃)	(23℃)	0.07	20	
浸水后	(23℃)	0.29	50	



 シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.



总公司・总厂
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-1 2
TEL: +81-72-268-0322 FAX: +81-72-268-3119

<http://www.sharpchem.co.jp/>
info@sharpchem.co.jp



高砂事业所
〒592-0001 大阪府高石市高砂 2-9-1
TEL: +81-72-268-0321 FAX: +81-72-268-0326

东京营业所

〒135-0016 東京都江東区東陽 5 丁目 26 番 9 号
TEL: +81-3-3649-8103 FAX: +81-3-3646-6011

札幌出差所

〒004-0845 札幌市清田区清田 5 条 2 丁目 25-20
TEL: +81-11-883-2489 FAX: +81-11-883-2145

森夏化工科技（上海）有限公司

〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号
TEL: +86-21-57406320 FAX: +86-21-57402721