
夏普化学工业

高模量改性硅酮胶M

- 可上涂料和喷涂材料。
- 对接缝周边基本上没有污染。
- 基本上没有体积的收缩。
- 低温时候挤出性好,有很好的耐气 候性。
- 可上涂。不容易发霉。耐水性比密 封胶差。









表干时间(23℃)	1h	
密度	1.39	
体积变化(%)	2.5	

拉伸粘结	性	50%模量(N/mm²)	最大拉伸应力(N/mm²)	断裂时的伸长率(%)	使用底漆:
养生后	(23℃)	0. 48	0. 81	260	底漆P-32
加热后 (80℃)	(23℃)	0. 51	0. 92	250	被粘体:
浸水后	(23℃)	0. 34	0. 72	350	铝



总公司·总厂

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-1 2 TEL: +81-72-268-0322 FAX: +81-72-268-3119

http://www.sharpchem.co.jp/ info@sharpchem.co.jp



高砂事业所

〒592-0001 大阪府高石市高砂 2 - 9 - 1

TEL: +81-72-268-0321 FAX: +81-72-268-0326

东京营业所

〒135-0016東京都江東区東陽5町目26番9号

TEL: +81-3-3649-8103 FAX: +81-3-3646-6011

札幌出差所

〒004-0845 札幌市清田区清田 5 条 2 丁目 25-20

森夏化工科技 (上海) 有限公司

〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号 TEL:+86-21-57406320 FAX:+86-21-57402721