

易可揭 海报专用胶

MSE1-32

商品名

易可揭海报专用胶是一款可剥离的湿气固化型胶粘剂。胶体固化后可轻松剥离，适用于办公室等室内宣传用海报或标识的粘接，也适用于展会等场合下海报的粘贴等等。胶体呈软膏装，因此操作性强，可灵活控制施胶量，适用于粘贴在不平整的墙面上。固化后防水性强，因此也可以用于经常用水的部位。

■特長

- ◇优异的可剥离性
固化后可轻松剥离。
整修或施工时，可干净地移除胶体。
- ◇透明度优良
- ◇固化后胶体呈橡胶状，弹性良好。
- ◇易剥离，但不易滑动

■用途

- 标识或告示的粘接
- 轻质物体的固定粘接
- 海报的粘贴
- 抗污用填缝胶

■性状・性能

・一般性状

商 品 名	易可揭 海报专用胶
产品编号	MSE1-32
等级	-
外观	透明膏状
主要成分	改性硅树脂
有效期	24个月
粘度(Pa・s)	600/23℃
施工温度	5℃～35℃
适用温度	-20℃～80℃
可涂性	良好

・固化速度（预计）

固化条件	固化皮膜厚度(天数)			
	2mm	5mm	10mm	15mm
5℃*50%RH	2	6以上	—	—
23℃*50%RH	1.5	2	6	—
50℃*50%RH	0.5	1	3	6

・固化物特性(JIS K 6251哑铃状3号拉伸试件)

50%拉伸应力	(N/mm ²)	0.20
最大拉伸应力	(N/mm ²)	1.90
破坏伸长率	(%)	400
硬度	(邵尔硬度A)	25

・基于 JIS A 5758或 JIS A 1439的性能

密度(g /ml)		1.05
表干时间(Min)	23℃	60
挤出性(S)	23℃	3 ~ 5
体积变化(%)		2

<可剥离时间>

处理条件	施工厚度	
	3mm	5mm
10℃、50%RH	36	72
23℃、50%RH	24	36
30℃、50%RH	18	24

单位：小时



< 粘 结 性 >

◎ 拉伸粘结性 (JIS A 1439)

处理条件	温度	最大拉伸应力 (N/mm ²)	剥离时伸长率 (%)
标准处理后	23℃	0.25	40
加热后 (80℃)	23℃	0.29	50
浸水后	23℃	0.07	20

施工材料: 铝、无底漆

◎ 引張せん断接着性 (JIS K6850)

处理条件	温度	施工厚度 (mm)	最大强度 (N/mm ²)
标准处理后	23℃	压着 (<0.5)	0.27
标准处理后	23℃	1.0	0.08

被着体: SUS304、プライマーなし

◎ 剥离粘结性 (JIS K6854-2) 剥离强度 (180)

处理条件	温度	施工厚度 (mm)	最大强度 (N/mm ²)
标准处理后	23℃	压着 (<0.5)	0.05
标准处理后	23℃	1.0	0.04

施工材料: 软质PVC、无底漆

◆ 各種材料への接着性

可剥离性良好的材料

铝
低碳钢板
不锈钢
硬质 PVC
软质 PVC
PMMA

ABS
FRP
聚碳酸酯
聚乙烯
聚丙烯
EPDM 橡胶

剥离性较差的材料及注意事项

玻璃 *根据表面状况, 可能难以剥离
陶瓷壁板 *根据表面状况, 可能难以剥离, 还可能出现连涂膜也剥离的情况
砂浆 *可能留下成分渗出的痕迹
石板 *可能留下成分渗出的痕迹
瓦 *根据表面状况, 可能难以剥离
花岗岩 *可能留下成分渗出的痕迹
胶合板 (木质材料) *可能留下成分渗出的痕迹
纸 *可能留下成分渗出的痕迹
各种覆膜材料 *根据表面状况, 可能难以剥离, 还可能出现连涂膜也剥离的情况
幕墙 (砂壁漆) *根据表面状况, 可能难以剥离, 还可能出现连涂膜也剥离的情况
墙壁 (壁纸) *根据表面状况, 可能难以剥离, 还可能出现连涂膜也剥离的情况, 可能留下成分渗出的痕迹
可剥离密封胶固化物 *会相互粘结, 因此无法剥离
贵重物品等 *请勿使用本产品

■ 留 意 事 项

- 降雨、降雪情况下请勿施工。
- 请确认施工表面充分干燥后再进行施工。
- 若施工表面有粘有油性物质, 请用浸过溶剂的抹布等擦拭, 确保表面清洁。
- 请勿上涂过薄, 否则可能会引起白化。
- 请勿将本产品与沥青或油漆接触使用, 会破坏其表面结

构。不适用于大理石或玻璃的粘接固定。
受储存条件和时间的影 响，产品在贮存过城中而可能出现泛黄

现象，但并不影响产品性能。

■注意事项

- 尽量不要接触皮肤，戴好手套等防护用具。
- 上底漆时，请注意火源和静电，保持施工环境通风换气。
另外，请根据施工需求佩戴施工眼睛和防毒面具等用具。
- 若不慎入眼，请立即用大量水冲洗，必要时就医诊察。
- 若不慎误饮，请大量喝水并呕出，迅速就医诊察。
- 请务必将本品置于室内且儿童无法接触的地方，避免阳光直射及温度过低。
- 本产品为建筑通用密封材料，请勿作它用。
* 更多详细说明，请参照 MSDS (产品安全数据说明书)。

■荷姿

●海报用粘胶

易可揭 多功能通用胶 ... 60g 胶管×1支/盒

◇颜色：无色透明

★致客户：以上信息及数据均通过本公司的反复试验与细致操作得出，但实际使用前请您务必确认其是否符合贵公司施工要求。根据情况，产品包装规格也可能有所改变。



<http://www.sharpchem.co.jp>

info@sharpchem.co.jp

■本部・工厂

〒592-8352 大阪府堺市西区筑港滨寺西町13-12
TEL 072-268-0322 FAX072-268-3119

■高砂业务所

〒592-0001 大阪府高石市高砂2-9-1
TEL 072-268-0321 FAX072-268-0326

■海外事业部

〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44
TEL 072-268-0323 FAX072-269-2810

■东京营业所

〒135-0016 东京都江东区东阳5-26-9
TEL 03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■札幌办公室

〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1
TEL 011-598-6814 FAX011-598-6824

■森夏化工科技（上海）有限公司

〒201402 上海市奉贤区大叶公路2058弄16-1号
TEL +81-21-57406320 FAX +81-21-5740272