

产品分类 干燥固化型 异丁基系 密封胶

商品名 夏普化工 异丁基密封胶B

BRC1-01

异丁基密封胶B是一种高品质的，具有优秀的防水性和低透氣性的干燥固化型的异丁基密封胶。
 为了更好的施工，设计了这款特殊的架线的异丁基密封胶。

JSIA F☆☆☆☆

■特长

- ◇维持长久的弹性
- ◇优秀的耐久性
- ◇优秀的防水性
- ◇低透湿性和低透氣性
- ◇好的粘结性，金属，ALC板，木头，石板
- ◇没有底涂也具有好的粘结性

■用途

- ・ 2×4 复合板
- ・ 防水管的末端处理
- ・ 边缘的粘结
- ・ 集装箱的接着
- ・ 车辆的接着

■性状・性能

商品名	夏普化工异丁基密封胶B
外观	膏状

基于JIS A 5758及JIS A 1439

下垂度 (mm)	纵	5℃	0
		50℃	1
	横	5℃	0
		50℃	1
表干时间 (分)		23℃	120
挥发性 (%) (110℃, 24小时)			23
密度			1.25
挤出性 (秒)		5℃	5
		23℃	3

其他

固化率	(days)	10~15	宽10mm×深10mm
保存期限	(month)	12	保存在黑暗阴凉的环境中，硬管

■留意事项

- 施工表面必须干燥，无油脂，无灰尘及其他的污染物。
- 不能使用在含有挥发性的表面上。
- 固化后，会发生25%的体积收缩，建议将这种状况考虑在内。
- 不适用于溶剂，防止我们的产品使用在与溶剂有关系的地方。
- 耐候性差，不要放置在日光或UV曝光。

■施工步骤

请按以下步骤对密封胶进行施工。

1. 研讨及准备
2. 施工前检查
3. 接缝表面的清扫、干燥
4. 铺设支撑材料及防粘结材料
5. 贴美纹纸
6. 上底漆 (底漆干燥时间：30分/20℃)
7. 充填至胶枪
8. 注入密封胶
9. 用刮刀刮去多余的胶
10. 固化后，去除美纹纸
11. 清扫接缝周边
12. 检查・确认

■使用量

产品概算施工量 (m/320ml)

D \ W	5mm	10mm	15mm	20mm
5mm	10.8	5.4	3.6	
10mm		2.7	1.8	1.4
12mm			1.5	1.1

损失率 20%

W：接缝宽度、D：接缝深度

■ 注意事项

- 尽量不要接触皮肤，根据需要带手套等防护用品。
- 操作底漆时，要注意火源和静电，充分通风换气后再使用。
- 另外，根据需要可使用有机气体保护口罩，保护眼镜。
- 对底漆要严禁烟火（第四类第一石油类），因此不要将其放在高温的车里。
- 废弃物处理，请委托产业废弃物处理商。
- 入眼后，要立即用大量水清洗，必要时接受医生治疗。
- 误饮时，大量喝水，吐出，迅速就医诊察。
- 放置于儿童无法触及的阴暗处。
- 本产品为建筑用而开发，请勿作它用。
- * 详细说明，请参照MSDS(产品安全数据说明书)。

■ 包装

●密封胶

①夏普化工异丁基密封胶B 330ml/ 支×10/箱* (两箱一捆)
◇颜色: 灰色, 棕色, 黑色

★致客户：关于本产品目录所记载的信息和数据，尽管由本公司经过试验细心得出，但您使用时，还烦请您确认是否符合贵公司的使用条件。另外，记载的外观，规格可能会有变更，恕不另行通知。



シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.

<http://www.sharpchem.co.jp>
info@sharpchem.co.jp

■本社・工場

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12

TEL072-268-0322 FAX072-268-3119

■森夏化工科技(上海)有限公司

〒201402 上海市奉贤区庄行工业园区大叶公路2058弄16-1号

TEL: +86-21-5740 6320 FAX: +86-21-5740 2721

■高砂事業所

〒592-0001 大阪府高石市高砂2-9-1

TEL072-268-0321 FAX072-268-0326

■東京営業所

〒135-0016 東京都江東区東陽5-26-9

TEL03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■札幌出張所

〒004-0845 札幌市清田区清田5条2-25-20