

1成分形特殊変成シリコン系バインダー材

シャープピー SILICONE COVER® NB シリコンカバー® NB



先打ちシリコン系シーリング材に打設すれば **塗装仕上げができる!**
無駄にならない 15gスティックタイプ!!



15gスティック 10本入り/箱

カートリッジ 320ml 10本入り/ケース
(バラ出荷可能)

シャープ SILICONE COVER® NB

シリコンカバー® NB

MSP1-49

シャープシリコンカバー®NBは、湿気硬化型1成分形特殊変成TMシリコン系樹脂組成物です。外壁貫通部などに施工され硬化したシリコン系シーリング材の上に塗装仕上げを可能にする下地処理用バインダーです。

特徴

- **先打ちシリコン系シーリング材に塗装するための下地処理用バインダーとして使用可能**
シリコンの上でも、はじかれにくいきれいな塗装仕上げを!
- **先打ちシリコン系シーリング材への良好な密着性**
シリコンの上でも、パラパラと剥がれ落ちにくいきれいな塗装仕上げを!
- **表面乾燥後は上塗り仕上げ塗装がすぐに可能**
23℃40分で表面乾燥(2mm厚施工時)
- **15g入りスティックタイプ**
使い切りスティックタイプで工具いらずの簡単施工
- **ノンサグタイプ**
垂れないので施工性良好
- **均し性良好**
適度な粘性があるので、ヘラ均し、刷毛均し性良好(ただし、刷毛均しの場合刷毛目が残りますので要求レベルによってはヘラ均しをお願い致します。)

用途

- 既存のシリコン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダー。

性状・物性

商品名	シリコンカバー®NB
製品コード	MSP1-49
外観	ペースト状
色	白
粘度(Pa・s 23℃)	200
比重	1.37
不揮発分(% 105℃3hr)	92.6
指触乾燥時間(23℃50%RH)	2mm厚/40分 1mm厚/3時間
深部硬化性(23℃50%RH)	2mm厚/12時間
推奨仕上げ塗装時間	指触乾燥後~3日
使用量目安 (1mm厚×目地幅:10mm)	スティック(15g/1本) 施工メーター数(目安):約1m カートリッジ(320ml) 施工メーター数(目安):約30m
塗装性	良好/ノンブリードタイプ
施工温度範囲	5℃~35℃
適応温度範囲	-40℃~90℃

使用方法



1. 施工前の事前確認、清掃
先打ちシリコン系シーリング材および周辺部を塗料用シンナーでふき取り清掃する。

2. 重要
この清掃が重要!!

3. シリコンカバー®NB打設
スティック状の本製品容器を数回揉んでから、チューブ端部にある切り目を引きちぎり、シリコンカバー®NBを清掃した先打ちシリコン系シーリング材の上へ押し出す。(打設する前にいったん使い捨てのカップ容器などに全量押し出しても良い)

4. 均し仕上
ヘラや刷毛などで、先打ちシリコン系シーリング材上にシリコンカバー®NBを素早く均す。23℃では30分程度で皮膜が形成されるので、素早く行う。この時、シリコンカバー®NBの厚みを1~2mm程度確保する。(薄すぎの状態では硬化すると、先打ちシリコン系シーリング材から剥がれやすくなる)

5. 表面乾燥確認
ヘラ均し後、表面が乾燥したことを指触で確認する。乾燥が確認できれば、上塗り塗装仕上げが可能。

6. 仕上げ塗装
シリコンカバー®NBの表面乾燥後、出来るだけ早く上塗り塗装仕上げを行う。(7日以上空けると、上塗り仕上げ塗料の密着性が低下することがある)仕上げ塗装は使用する塗料の施工要領に従って行う。

7. 養生、周辺掃除
マスキングテープを除去して、周辺の清掃を実施。

- 荷姿：シャープシリコンカバー®NB
- スティック 15gパウチ×10本入り(箱)
- カートリッジ 320ml 10本入り/ケース (バラ出荷可能)
- 色調：白

■ 注意事項

- 降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
- 下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
- 本製品はプライマーではありません。1~2mm程度の厚みを付けて施工してください。薄すぎるとシリコン系シーリング材から剥がれやすくなります。
- 上塗り塗装をかけてください。特に、1mm未満の薄塗りの場合で上塗り塗装がかからない部位については、数ヶ月程度でひび割れが入ることがあります。
- 1mm未満の薄塗りの場合、表面乾燥が著しく遅くなります。
- 上塗り仕上げ塗装はできるだけ早く実施してください。本品を施工後7日以上空けると、上塗り仕上げ塗料の密着性が低下することがあります。
- 本製品は可塑剤移行を防止する目的としての「ブリードオフプライマー」ではありません。

- できるだけ皮膚に触れないようにし必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
 - 廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
 - 目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
 - 誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
 - 子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
 - 本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- *詳細の説明は、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

※お客様へ本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合がございます。

- シリコンカバー®NBのご用命・ご相談は……



シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.
<https://www.sharpchem.co.jp/>

- 大阪本社
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町12番1
- 東京営業所
〒135-0016 東京都江東区東陽5丁目26番9号
- 札幌出張所
〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1

お問い合わせはこちらから▶

