

商品名

防草用のスキマフィル

MS1-54P

防草用のスキマフィルは、速硬化性の湿気硬化型1成分形変成シリコン系スキマ埋め用シーリング材です。手絞り可能なパウチ容器を採用し、手に届きにくい箇所への施工も楽々できるようになりました。

■特長

- ◇速硬化タイプ
- ◇高硬度
- ◇低粘度なので、隙間に流し込み可能

■用途

- ・雑草が気になるコンクリートやアスファルトのスキマに充填。

■性状・性能

・一般性状

| | |
|----------|------------|
| 商品名 | 防草用のスキマフィル |
| 製品コード | ACP-07 |
| 外観 | ペースト状 |
| 色 | グレー |
| 有効期限 | 18ヶ月 |
| 粘度(Pa・s) | 10~40/23℃ |
| 施工温度範囲 | 5℃~35℃ |
| 適応温度範囲 | -30℃~90℃ |
| 塗装性 | 可 |

・硬化性(目安)

| 硬化条件 | 硬化皮膜の厚み(日数) | | | |
|-----------|-------------|-----|------|------|
| | 2mm | 5mm | 10mm | 15mm |
| 5℃*50%RH | 2 | 6以上 | — | — |
| 23℃*50%RH | 1.5 | 2 | 6 | — |
| 50℃*50%RH | 0.5 | 1 | 3 | 6 |

・硬化物物性(JIS K 6251ダンベル状3号形)

| | | |
|---------|----------------------|------|
| 50%引張応力 | (N/mm ²) | — |
| 最大引張応力 | (N/mm ²) | 2.28 |
| 破壊時の伸び率 | (%) | 30 |
| 硬度 | (ショア-A) | 72 |

・ JIS A 5758 又は JIS A 1439 に基づく性能

| | | |
|--------------|-----|------|
| 密度(g/ml) | | 1.30 |
| タックフリー(分) | 23℃ | 10 |
| 押し出し性(秒) 23℃ | 23℃ | — |
| 体積損失(%) | | 7.5 |



■施工手順

- ①事前検討及び施工準備
- ②隙間中の雑草を根ごと丁寧に除去
- ③隙間中に砂やごみを除去
- ④ノズルをはずし、ノズル取付口内部のフィルムにしっかり穴を開けます。
- ⑤ノズルを最適な太さにカットし、バックに再装着
- ⑥手絞りながらゆっくり隙間に流します。(乾燥時間:10分/23℃)
- ⑦完全に固まるまで触らないでください。
- ⑧マスキングテープ除去
- ⑨目地周辺の清掃
- ⑩検査・確認

■使用量

防草用スキマフィル・100ml 当たりの換算施工 m 数

| D W | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm |
|------|------|------|------|------|------|
| 10mm | 0.8 | 0.6 | 0.4 | | |
| 15mm | | | 0.3 | 0.2 | 0.2 |

■留意事項

- 降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
- 保尊状態や期間によっては容器内で色変化することがありますが、硬化後に色は戻りますので性能に影響ありません。
- 下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
- 被着面の油、ゴミなどの清掃には、溶剤を浸した布等できれいに清掃して下さい。

■注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
- ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
- ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- ・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- ・*詳細の説明は、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。

■荷姿

- シーリング材
シャープイー防草用のスキマフィル・・・100ml パウチ×10 本/段ボールケース

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合はございます。



<http://www.sharpchem.co.jp>
customer@sharpchem.co.jp

■大阪本社
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町12-1
TEL 072-268-0321

■東京営業所
〒135-0016 東京都江東区東陽5-26-9
TEL 03-3649-8103

■堺工場
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12

■札幌出張所
〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1
TEL 011-600-0422

■グローバルセンター
〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44

■森夏化工科技(上海)有限公司
〒201402 上海市奉贤区大叶公路2058弄16-1号
TEL +81-21-57406320

