

ヘンセイチリコーク NB

MSP1-47

商品名

ヘンセイチリコーク NB は、1成分形湿気硬化型変成シリコン系で、透明度が高いシーリング材です。
屋内外の壁面と天井の取り合い部の塗装養生や、エクステリア・換気フード廻りのシールに手絞りで施工できます。

■特長

- ◇変成シリコンシーリング材のクリアタイプ
クリア色なので施工箇所が目立ちにくい
- ◇低粘度
作業性に優れた低粘度タイプ
- ◇被塗装性良好 ノンブリードタイプ
上塗り塗料へのにじみ出し(ブリード)がほとんどありません

■用途

- ・屋外のチリ際養生シール
- ・壁面と天井の取り合い部の充填
- ・各種塗装下地処理
- ・エクステリアや換気フード廻りの防水処理

■性状・性能

・一般性状

| | |
|----------|--------------|
| 商品名 | ヘンセイチリコークNB |
| 製品コード | MSP1-47 |
| クラス | — |
| 外観 | ペースト状 |
| 混合比 | — |
| 色 | クリア |
| 有効期限 | 12ヶ月 |
| 粘度(Pa・s) | 150Pa・s/23°C |
| 施工温度範囲 | 5°C~35°C |
| 適応温度範囲 | -20°C~90°C |
| 塗装性 | 良好 |

・硬化性(目安)

| 硬化条件 | 硬化皮膜の厚み(日数) | | | |
|------------|-------------|-----|------|------|
| | 2mm | 5mm | 10mm | 15mm |
| 5°C*50%RH | 2 | >6 | - | - |
| 23°C*50%RH | 1.5 | 2 | 6 | - |
| 50°C*50%RH | 0.5 | 1 | 3 | 6 |

・硬化物物性(JIS K 6251 ダンベル状 3号形)

| | | |
|---------|----------------------|------|
| 50%引張応力 | (N/mm ²) | 0.70 |
| 最大引張応力 | (N/mm ²) | 3.00 |
| 破壊時の伸び率 | (%) | 300 |
| 硬度 | (ショア-A) | 35 |

・JIS A 5758 又は JIS A 1439 に基づく性能

| | | |
|-----------|------|-----|
| 密度(g/ml) | 1.05 | |
| タックフリー(分) | 23°C | 40 |
| 押し出し性(秒) | 23°C | 2~5 |
| 体積損失(%) | 7 | |

引張接着性(JIS A1439)

| | | 50%引張応力 (N/mm ²) | 最大引張応力 (N/mm ²) | 破壊時の伸び (%) |
|-----------|------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 養生後 | 23°C | 0.79 | 1.81 | 159 |
| 加熱後(80°C) | 23°C | 0.85 | 1.97 | 150 |
| 水浸漬後 | 23°C | 0.65 | 1.20 | 145 |

使用プライマー
:プライマーP-50
被着体:アルミ



・仕上げ塗材との付着性と汚染性

下表は一応の目安であり、仕上げ塗材の成分・メーカーによりバラツキが生じることがあるので、必要に応じてご確認下さい。

| 分類 | 通称例 | 付着性 | 汚染性 |
|---------|--------------|-----|-----|
| 薄付け仕上げ材 | アクリル(樹脂)リシン | ○ | ◎ |
| | 弾性リシン | ○ | ◎ |
| 複層仕上げ材 | シリカタイル | ○ | ◎ |
| | 弾性吹付タイル(防水形) | ○ | ◎ |
| 厚付け仕上げ材 | 樹脂スタッコ | ○ | ◎ |
| 水系塗料 | | ○ | ◎ |
| 溶剤系塗料 | | ○ | ◎ |
| 油性塗料* | | × | × |

水性ペイントは、はじきに注意。
*油性やフタル酸の酸化重合型塗料を塗布すると乾燥しません。

・付着性:
仕上げ塗材の付着の程度
○:良好、△:可 ×:不可

・汚染性:
施工された仕上げ塗材の軟化、変色等の汚れの程度
○:良好、△若干汚染するが、実用上問題ない、×:汚染する

■適用プライマー

| 適用被着体 | 商品名 | 備考 |
|-------------|--------------|-----------|
| 塗装金属、コンクリート | シャーププライマーP50 | 黄変性なし(耐候) |

■留意事項

- 降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
- 下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
- 被着面の油、ゴミなどの清掃には、溶剤を浸した布等できれいに清掃して下さい。
- 瀝青物(アスファルトなど)の上に塗布すると接着面を冒しますので使用しないで下さい。
- 金属パネル間目地など動きの激しいワーキングジョイントには使用しないで下さい。
- 保尊状態や期間によっては容器内で黄変することがありますが、性能に影響ありません。

■注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
- ・プライマーの取扱い時には、火気や静電気に注意し、十分に換気を良くしてお使い下さい。また必要に応じて有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。
- ・プライマーは、火気厳禁(第四類第一石油類)ですので高温になる車中等に放置しないで下さい。
- ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
- ・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
*詳細の説明は、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

■荷姿

●ヘンセイチリコーク NB・・・200ml パウチ × 10 本/段ボールケース

◇色調: クリア

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合がございます。



<http://www.sharpchem.co.jp>
info@sharpchem.co.jp

■大阪本社
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 12-1
TEL 072-268-0321 FAX072-268-0326

■堺工場
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-12
TEL 072-268-0322 FAX072-269-2810

■グローバルセンター
〒592-0001 大阪府高石市高砂 3-44
TEL 072-268-0323

■東京営業所
〒135-0016 東京都江東区東陽 5-26-9
TEL 03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■札幌出張所
〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条 1 丁目 2-1
TEL 011-598-6814 FAX011-598-6824

■森夏化工科技(上海)有限公司
〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号
TEL +81-21-57406320 FAX +81-21-57402721