

1成分形非硬化・皮膜形成型油性コーキング材

商品名

シャープピー ユセイ P

OPC1-01  
JSIA F☆☆☆☆

シャープピーユセイ P は、天然の乾燥油を主成分とした 1 成分形油性コーキング材です。  
表面は空気中の酸素と反応して皮膜を形成しますが、内部は硬化しない非硬化型のコーキング材です。

### ■特長

- ◇表面の皮膜形成後、内部はいつまでも可塑性に富みます。
- ◇ノンプライマーで各種の被着体に付着します。
- ◇鉄板、トタン、ブリキなどに防錆効果があります。
- ◇天然植物油脂をベースに開発した地球にやさしいコーキング材です。

### ■用途

- ・モルタル、コンクリートの亀裂補修
- ・屋根瓦、スレート板の亀裂補修
- ・鋼板の防水処理
- ・ブリキ、トタンの防水処理

### ■性状・性能

・一般性状

商品名	シャープピーユセイ P
製品コード	OPC1-01
外観	ペースト状
色	グレー
有効期限	12 ヶ月
容量	330ml
塗装性	不可

・JIS A 5751-1975 に基づく性能に準拠

スランプ(mm)	50°C	0
収縮率(%)		5
保油性	浸透幅(mm)	1
	浸透枚数(枚)	2
付着性		合格
硬化性(%)		7
亀裂		合格

・JIS A 1439 に基づく性能に準拠

比重		1.25
押出し性(秒)	5°C	7
	23°C	4
タックフリー(時間)	23°C	24 以内



### ■施工手順

- ①事前検討及び施工準備
- ②施工前検査
- ③下地の清掃、乾燥
- ④マスキングテープ貼り
- ⑤カートリッジガンへ装填  
(ノズルを目地幅に合わせてカット)
- ⑥シーリング材充填
- ⑦ヘラ仕上げ
- ⑧マスキングテープ除去
- ⑨目地周辺の清掃
- ⑩検査・確認

## ■使用量

ユセイ P・330ml 当たりの換算施工 m 数

W D	5mm	10mm	15mm	20mm
5mm	10.8	5.4	3.6	
10mm		2.7	1.8	1.4
12mm			1.5	1.1

ロス率 20% W:目地巾 D:目地深さ

## ■留意事項

- 弾性シーリング材と比較して永久変形しやすく、耐久性が劣ります。
- ワーキングジョイントには使用することができません。
- 目地周辺部を汚染することがあるので使用箇所及び被着体に注意して使用してください。

## ■注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
- ・シーリング材の取り扱い時には、保護眼鏡をご使用ください。
- ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
- ・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- ＊詳細の説明は、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

## ■荷姿

- シャープユセイ P・・・330ml カートリッジ 10 本/段ボールケース×2 箱  
◇色調:グレー

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合がございます。



<http://www.sharpchem.co.jp>  
[customer@sharpchem.co.jp](mailto:customer@sharpchem.co.jp)

■大阪本社  
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町12-1  
TEL 072-268-0321

■堺工場  
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12

■グローバルセンター  
〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44

■東京営業所  
〒135-0016 東京都江東区東陽5-26-9  
TEL 03-3649-8103

■札幌出張所  
〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1  
TEL 011-600-0422

■森夏化工科技(上海)有限公司  
〒201402 上海市奉贤区大叶公路2058弄16-1号  
TEL +81-21-57406320

