

1成分形湿気硬化型変成シリコン系シーリング材

商品名

シャープー変成シリコンM-22

MS1-22C
JSIA F☆☆☆☆

シャープー変成シリコンM-22は、1成分形湿気硬化型変成シリコン系で、金属触媒を使用しないシーリング材です。一般建築物の内装、外装の目地はもちろん台所、洗面化粧台、厨房等の目地に対応した中モジュラタイプで耐候・耐熱・耐寒性に優れています。また、重金属フリーであるため、人体にも環境にも優しい接着剤になっています。

■特長

- ◇耐候・耐久性
耐候性、耐久性に優れ、多種の目地に使用できます
- ◇汚れにくい
シーリング材表面にゴミの付着が非常に少なく、露出目地に安定して使用できます。また、防カビ性能を有します
- ◇重金属フリーの弾性接着剤
グローバル環境規制に対応した、人にも環境にも優しい弾性接着剤。(錫系触媒には環境ホルモンの疑いがある副生成物を含むものがあり、欧州を始めとする先進国で規制する方向に進んでいる)
- ◇速硬化タイプ
表面硬化が速く、早い仕上がりが可能。

■用途

- ・外壁建材パネル、ボード類の目地及びその取り合い目地
(*窯業系サイディング目地は除きます。)
- ・屋根材、板金の目地及びその取り合い目地
- ・モルタル、コンクリートのクラックの補修及び防水端末処理
- ・建築内装の水密、気密用の目地

■性状・性能

・一般性状

商品名	シャープー変成シリコンM-22
製品コード	MS1-22C
クラス	—
外観	ペースト状
主成分	変成シリコン樹脂
有効期限	18ヶ月
施工温度範囲	5℃～35℃
適応温度範囲	－20℃～90℃
塗装性	可能

・硬化性(目安)

硬化条件	硬化皮膜の厚み(日数)			
	2mm	5mm	10mm	15mm
5℃*50%RH	2	>6	—	—
23℃*50%RH	1.5	5	8	—
50℃*50%RH	0.5	3	5	8

・硬化物物性(JIS K 6251ダンベル状3号形)

50%引張応力	(N/mm ²)	0.30
最大引張応力	(N/mm ²)	1.06
破壊時の伸び率	(%)	400
硬度	(ショア-A)	31

・JIS A 5758 又は JIS A 1439に基づく性能

密度(g/ml)	1.37
タックフリー(分)	23℃ 40
押出し性(秒)	23℃ 3～5
体積変化(%)	3.2



<接着特性>引張接着性(JIS A1439)

試験条件	養生条件	50%引張応力 (N/mm ²)	最大引張応力 (N/mm ²)	最大時の伸び (%)	破壊時の伸び (%)
養生後	23℃	0.27	0.74	420	521
加熱後(80℃)	23℃	0.33	0.87	383	463
水浸漬後	23℃	0.28	0.63	400	457

使用プライマー
:プライマーP-50

被着体:アルミ

■仕上げ塗材との付着性と汚染性

下表は一応の目安であり、仕上げ塗材の成分・メーカーによりバラツキが生じることがあるので、必要に応じてご確認ください。

分類	通称例	付着性	汚染性
薄付け仕上げ材	アクリル(樹脂)リシン	○	○
	弾性リシン	○	○
複層仕上げ材	シリカタイル	○	○
	弾性吹付タイル(防水形)	○	○
厚付け仕上げ材	樹脂スタッコ	○	○
水系塗料		○	○
溶剤系塗料		○	△
油性塗料*		×	×

水性ペイントは、はじきに注意。
*油性やフタル酸の酸化重合型塗料を塗布すると乾燥しません。

・付着性:
仕上げ塗材の付着の程度
○:良好、△:可 ×:不可

・汚染性:
施工された仕上げ塗材の軟化、
変色等の汚れの程度
◎:良好
△若干汚染するが実用上問題ない
×:汚染する

■適用プライマー

適用被着体	商品名	備考
塗装金属、コンクリート、ALC	シャーププライマーP50	耐候黄変性なし(高粘度)

■施工手順

- | | |
|---|---|
| <p>①事前検討及び施工準備
②施工前検査
③下地の清掃、乾燥
④バックアップ材又ボンドブレイカーの装填
⑤マスキングテープ貼り
⑥プライマー塗布(乾燥時間:30分/20℃)
⑦カートリッジガンへ装填
(ノズル目地巾に合わせてカット)</p> | <p>⑧シーリング材充填
⑨ヘラ仕上げ
⑩マスキングテープ除去
⑪目地周辺の清掃
⑫検査・確認</p> |
|---|---|

■使用量

変成シリコンM-22 320mlあたりの換算施工m数

D W	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
10mm	2.6	1.8	1.3		
15mm			0.9	0.7	0.6

ロス率20% W: 目地幅 D: 目地深さ

プライマー1缶(500g)あたりの換算施工m数

非孔質面(金属, ガラス)

D W	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
10mm	175	175	175		
15mm			116	116	116

ロス率30% W: 目地幅 D: 目地深さ

多孔質面(モルタル)使用量は、
非孔質面の1/2mを目安に換算して下さい。

■留意事項

- 下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
- 被着面の油、ゴミなどの清掃には、溶剤を浸した布等できれいに清掃して下さい。
- 多孔質部材(コンクリート、石材、サイディング板など)へ施工するときはプライマーをご使用ください。経年で可塑剤成分が移行して劣化が促進されることがあります。

- 瀝青物(アスファルトなど)の上に塗布すると接着面を冒しますので使用しないで下さい。
- 金属パネル間目地など動きの激しいワーキングジョイントには使用しないで下さい。
- 保存状態や期間によっては容器内で黄変することがありますが、性能に影響ありません。
- 降雨、降雪時の施工は避けて下さい。

■注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
- ・プライマーの取扱い時には、火気や静電気に注意し、十分に換気を良くしてお使い下さい。また必要に応じて 有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。
- ・プライマーは、火気厳禁(第四類第一石油類)ですので高温になる車中等に放置しないで下さい。
- ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。

- ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
- ・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。

* 詳細の説明は、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

■荷姿

●シーリング材

シャープー変成ヘンセイシリコンM-22・・・320mlカートリッジ×10本/段ボールケース×2箱・1梱包
◇色調: ホワイト、グレー、アイボリー、ベージュ、ベージュ、ブラウン、ブラック

●プライマー

シャープープライマーP50・・・500g/缶入り

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合はございます。



<http://www.sharpchem.co.jp>
customer@sharpchem.co.jp

■大阪本社

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町12-1
TEL 072-268-0321

■堺工場

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12

■グローバルセンター

〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44

■東京営業所

〒132-0033 東京都江戸川区東小松川4-11-8
TEL 03-3649-8103

■札幌出張所

〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1
TEL 011-600-0422

■森夏化工科技(上海)有限公司

〒201402 上海市奉贤区大叶公路2058弄16-1号
TEL +81-21-57406320

