

商品名

水性スキマフィル NB

AC1-13C
JAIA F☆☆☆☆

シャープ水性スキマフィル NB は、1 成分形乾燥硬化型アクリルエマルジョン系補修材です。
 大小二つの骨材を配合し、風合いとマッチした仕上がりが可能となります。
 ノンブリード配合なので、ほとんどの塗料でブリード汚染が発生しません。
 JAIA F☆☆☆☆/4VOC 基準に適合した製品の為、内装にも使用可能です。

■ 特長

- ◇ 大小二種の骨材配合
下地の風合いとマッチした仕上がりが可能です。
- ◇ 作業性良好
- ◇ 塗材との相性良好

■ 用途

- ・ 塗装下地処理用途
- ・ 各種内外装(サイディングボード、ALC、PC、RC、モルタル、石膏ボード、ケイカル板等)の塗装前のクラック補修

■ 性状・性能

・ 一般性状

商品名	シャープ水性スキマフィルNB
製品コード	AC1-13C
クラス	—
外観	ペースト状
混合比	—
色	ホワイト
有効期限	12ヶ月
粘度(Pa・s)	400Pa・s/23°C
施工温度範囲	5°C~35°C
適応温度範囲	-20°C~50°C
塗装性	良好

・ JIS A 5758 又は JIS A 1439 に基づく性能

密度(g/ml)	1.41	
タックフリー(分)	23°C	30
押し出し性(秒)	23°C	2~5
不揮発分(%)	85	



■ 施工手順(カートリッジガン)

- ① 事前検討及び施工準備
- ② 施工前検査
- ③ 下地の清掃、乾燥
- ④ マスキングテープ貼り(必要により)
- ⑤ ノズルを外し、防湿膜を破った後ノズルを再装着
- ⑥ カートリッジガンへ装填

- (ノズルをカット)
- ⑦ シーリング材充填
 - ⑧ 水刷毛等で仕上げ
 - ⑨ マスキングテープ除去
 - ⑩ 目地周辺の清掃
 - ⑪ 検査・確認

■ 留意事項

- 降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
- 下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
- 窯業サイディングやサッシ建具周りなどの動く目地(ワーキングジョイント)には使えません。
- 開封後は原則として使い切ってください。
- 上塗り塗材の種類によっては、補修箇所を侵す場合もありますので、必ず事前の確認を行ってください。
- シーリング材ではありませんので、防水性能を要求される箇所への使用はしないでください。
- 雨の日、気温が5°C以下の寒い日などは使用しないでください。

■注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
- ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。

- ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
- ・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- * 詳細の説明は、SDS(安全データシート)をご参照下さい。

■荷姿

- シャープピー水性スキマフィル NB・・・320ml カートリッジ × 10 本 / 段ボールケース

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合がございます。



<http://www.sharpchem.co.jp>
info@sharpchem.co.jp

■大阪本社
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 12-1
TEL 072-268-0321 FAX072-268-0326

■堺工場
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-12
TEL 072-268-0322 FAX072-269-2810

■グローバルセンター
〒592-0001 大阪府高石市高砂 3-44

■東京営業所
〒135-0016 東京都江東区東陽 5-26-9
TEL 03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■札幌出張所
〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条 1 丁目 2-1
TEL 011-598-6814 FAX011-598-6824

■森夏化工科技(上海)有限公司
〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号
TEL +81-21-57406320 FAX +81-21-57402721