

1成分形乾燥硬化型アクリルエマルジョン系補修材

商品名

水性スキマフィルNB

AC1-13C
JAIA F☆☆☆☆

シャープ水性スキマフィルNBは、1成分形乾燥硬化型アクリルエマルジョン系補修材です。
大小二つの骨材を配合し、風合いとマッチした仕上がりが可能となります。
ノンブリード配合なので、ほとんどの塗料でブリード汚染が発生しません。
JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準に適合した製品の為、内装にも使用可能です。

■特長

- ◇大小二種の骨材配合
下地の風合いとマッチした仕上がりとなります。
- ◇作業性良好
- ◇塗材との相性良好

■用途

- ・塗装下地処理用途
- ・各種内外装(サイディングボード、ALC、PC、RC、モルタル、石膏ボード、ケイカル板等)の塗装前のクラック補修

■性状・性能

・一般性状

・JIS A 5758 又は JIS A 1439に基づく性能

商品名	シャープ水性スキマフィルNB
製品コード	AC1-13C
クラス	—
外観	ペースト状
混合比	—
色	ホワイト
有効期限	18ヶ月
粘度(Pa·s)	400Pa·s/23°C
施工温度範囲	5°C~35°C
適応温度範囲	-20°C~50°C
塗装性	良好

密度(g/ml)	1.41
タックフリー(分)	23°C 30
押し出し性(秒)	23°C 2~5
不揮発分(%)	85

■施工手順(カートリッジガン)

- ①事前検討及び施工準備
- ②施工前検査
- ③下地の清掃、乾燥
- ④マスキングテープ貼り(必要により)
- ⑤ノズルを外し、防湿膜を破った後ノズルを再装着
- ⑥カートリッジガンへ装填 (ノズルをカット)
- ⑦シーリング材充填
- ⑧水刷毛等で仕上げ
- ⑨マスキングテープ除去
- ⑩目地周辺の清掃
- ⑪検査・確認

■留意事項

- 降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
- 下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
- 窯業サイディングやサッシ建具周りなどの動く目地(ワーキングジョイント)には使えません。
- 開封後は原則として使い切して下さい。
- 上塗り塗材の種類によっては、補修箇所を侵す場合もありますので、必ず事前の確認を行ってください。
- シーリング材ではありませんので、防水性能を要求される個所への使用はしないでください。
- 雨の日、気温が5℃以下の寒い日などは使用しないでください。

■注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
 - ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
 - ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
 - ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
 - ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
 - ・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- * 詳細の説明は、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

■荷姿

- シャープピー水性スキマフィルNB・・・320mlカートリッジ×10本／段ボールケース

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合がございます。



<http://www.sharpchem.co.jp>
customer@sharpchem.co.jp

■大阪本社
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町12-1
TEL 072-268-0321

■堺工場
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12

■グローバルセンター
〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44

■東京営業所
〒132-0033 東京都江戸川区東小松川4-11-8
TEL 03-3649-8103

■札幌出張所
〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1
TEL 011-600-0422

■森夏化工科技(上海)有限公司
〒201402 上海市奉贤区大叶公路2058弄16-1号
TEL +81-21-57406320

