

ノンブリード クイック

NB&Qのトツプブランド!

シャープ

ペイントハンセイ



実績で期待に応えます

2006年発売以来、
全国でご愛顧戴いております。

可塑剤フリー

可塑剤を含まないので、可塑剤による
ブリード汚染がありません。

長い有効期限で安心に応えます

相当品カテゴリーで最長!
購入・在庫リスクの軽減!



320mlカートリッジ
1梱包20本入り (10本入りケース×2)

1成分形変成シリコン系ノンブリードタイプシーリング材 シャープ ペイントヘンセイ

Point 1 可塑剤フリー

可塑剤を含まないので、
可塑剤による
ブリード汚染がありません。

Point 2 速硬化タイプ

23℃30分で指触乾燥する
ため、
**塗装工程への移行が早く
出来ます。**

Point 3 速硬化で 長い有効期限

速硬化相当品カテゴリーで
最長の有効期限!!
**購入後の在庫リスクを
軽減!**

用 途

- 改修：サイディング及びその取り合いの塗装目地
- 新築・改修：ALC及びその取り合いの塗装目地
- 各種ボード及びその取り合いの塗装目地

※ 塗装しない用途には、ベタツキが残る場合があります。

注意事項

- 塗装はシーリング材表面がタックフリーの状態から7日以内に施工して下さい。一部塗料では、ベタツキ・割れが発生する場合がありますので事前にご確認下さい。
- 指定のプライマー(P-50)を使用して下さい。
- 開封後は速やかに使い切して下さい。
- 新築サイディング目地にはヘンセイシリコンNB-LMをご使用下さい。
- 押し出した直後は黄味がかっていますが、しばらくすると黄味が抜けます。速硬化成分によるもので品質には問題ありません。
- できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。皮膚に付いた場合は速やかに拭き取り、石鹸と水道水で良く洗って下さい。
- プライマーの取扱い時には、火気や静電気に注意し、換気を良くしてお使い下さい。必要に応じて有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。
- 廃棄は、産業廃棄物として処理して下さい。
- 本製品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- 詳しくは安全データ(SDS)を請求して下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて速やかに医師の診察を受けて下さい。

取扱注意

- 本シーリング材の保管は高温・多湿・直射日光・降雨を避け湿度の少ない冷暗所にて保管して下さい。
- プライマーは火気厳禁(第四類第一石油類)ですので、高温になる車中等に放置しないで下さい。
- 子供の手の届かない冷暗所に保存して下さい。

各種塗装仕様で実曝テストを行い、品質向上に努めています。



性状・性能

項 目		単 位	結 果
外 観		-	ペースト状
比 重		-	1.40
押出し性	23℃	(秒)	4
タックフリー	23℃	(分)	30
	5℃		120
最大強度	ダンベル3号	(N/mm ²)	1.70
破断時伸び	500mm/min	(%)	600
塗装の目安	23℃	(時間)	1.5
	5℃		12

※ 記載の技術データは規格値ではありません。また、性能向上・仕様変更のためお断りなく変更することがあります。

● ペイントヘンセイのご用途・ご相談は……



シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.
<https://www.sharpchem.co.jp/>

■大阪本社
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町12番1
■東京営業所
〒135-0016 東京都江東区東陽5丁目26番9号
■札幌出張所
〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1

お問い合わせはこちらから▶

