

大切な建物の美観と 資産価値を守る!!

シャープ化学工業のノンブリードシリーズ

ポリウレタン系ノンブリードシーリング材

1成分形ポリウレタン系ノンブリードタイプ

ペイント ウレタン **NEO**



320ml

2成分形ポリウレタン系ノンブリードタイプ

U-2 PRO NB 6L

JIS
CERI

JIS A 5758
F-25LM-8020 (PU-2)
認証番号 CE0508023



6L



ポリウレタン系ノンブリードシーリング材

1成分形ポリウレタン系ノンブリードタイプ ペイントウレタン NEO

2成分形ポリウレタン系ノンブリードタイプ U-2 PRO NB 6L



■ 性能(ペイントウレタン NEO)

JSIA F☆☆☆☆

密度 (g/cm ³)		1.39	
押し出し性 (秒)	5℃	5	
	23℃	3	
タックフリー (時間)	23℃	3.5	
スランブ (mm)	縦	5℃	0
		50℃	0
	横	5℃	0
		50℃	0
弾性復元性 (%)		95	
定伸長下での接着性	23℃	合格	
	-20℃	合格	
圧縮加熱・引張冷却後の接着性		合格	
水浸せき後の定伸長下での接着性		合格	
体積変化 (%)		5	
耐久性 (8020)		合格	

当製品はJIS認定品ではありません。

■ 性能(U-2 PRO NB)

JSIA F☆☆☆☆

密度 (g/cm ³)		1.16	
押し出し性 (秒)	5℃	4	
	23℃	2	
可使時間 (時間) 季節対応品使用	5℃	5	
	23℃	3	
	35℃	2	
タックフリー (時間)	23℃	8	
スランブ (mm)	縦	5℃	0
		50℃	0
	横	5℃	0
		50℃	0
弾性復元性 (%)		91	
引張特性・引張応力 (N/mm ²)	23℃	0.1	
	-20℃	0.1	
定伸長下での接着性	23℃	合格	
	-20℃	合格	
圧縮加熱・引張冷却後の接着性		合格	
水浸せき後の定伸長下での接着性		合格	
体積変化 (%)		4.2	
耐久性 (8020)		合格	

JIS A 1439 JIS A 5758 に基づく

■ 使用量目安 (ペイントウレタン NEO・320ml 当たりの概算施工量数/ロス20%含む)

	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
10mm	2.6	1.8	1.3		
15mm			0.9	0.7	0.6

■ 使用量目安 (U-2 PRO NB・1セット 当たりの概算施工量数/ロス10%含む)

	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
10mm	54	36	27		
15mm			18	14.4	12
20mm				10.8	9

■ 使用適所

仕上げ材	部 位
ALCパネル	ALCパネル間目地 (塗装あり) 窓枠まわり目地 (塗装あり)
GRC・押出成形セメント板	パネル間目地 (塗装あり) 窓枠まわり目地 (塗装あり)
RC壁・壁式PCa	打継ぎ目地・収縮目地 (塗装あり) 窓枠まわり目地 (塗装あり)
タイル張り	タイル下躯体目地

窯業系サイディング目地は適用になりませんので、ご注意ください。
当社「シャープシーラーLM-1NB」をご使用ください。

● 使用適所表は一般的な目安であり、実際の適用は当社までお問い合わせください。

■ 仕上げ塗材の付着性と汚染性 (ペイントウレタン NEO、U-2 PRO NB)

分類	通称例	付着性	汚染性	
薄付け仕上げ材	アクリル (樹脂) リシン	○	○	■ 水性ペイントは、はじきに注意。 ■ 油性やフタル酸の酸化重合型塗料を塗布すると、塗料が乾きません。 ※表は一応の目安であり、仕上げ塗材の成分・メーカーによりバラツキが生じることがあるので必要に応じてご確認ください。
	弾性リシン	○	○	
複層仕上げ材	シリカタイル	○	○	
	弾性吹付けタイル	○	○	
厚付け仕上げ材	樹脂スタッコ	○	○	
水性塗料	水性系ペイント	○	○	
溶剤系塗料	溶剤系ペイント	○	○	
油性塗料	油性系ペイント	×	×	

● 付着性：仕上げ塗材の付着の程度
○：良好 △：可 ×：不可
● 汚染性：施工された仕上材の軟化、変色などの汚れの程度
○：良好 △：若干汚染する ×：汚染する

■ プライマー (ペイントウレタン NEO、U-2 PRO NB)

商品名	容量	備考
プライマー P-50	500g	耐候黄変性なし
	150g	

★お客様へ
本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験によるデータです。
ご使用に際しては用途に適合するか事前にご確認願います。
また、この資料の記載事項は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

● ペイントウレタン NEO・U-2 PRO NB のご用命・ご相談は……



シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.

■ 本社・工場
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12
TEL.072-268-0322 FAX.072-268-3119

0120-34-0321

http://www.sharpchem.co.jp/
info@sharpchem.co.jp

■ 高砂事業所
TEL.072-268-0321 FAX.072-268-0326
■ グローバルセンター
TEL.072-268-0323 FAX.072-269-2810
■ 東京営業所
TEL.03-3649-8103 FAX.03-3646-6011
■ 札幌出張所
TEL.011-598-6814 FAX.011-598-6824