

塗装業界の新・定番

時間を稼ぐ!! だったら シャーピーペイントシリーズ!

業界初!!

ブリード非汚染保証

これぞ安心のブランド

《6L缶新登場》



ペイントアクリル

水性タイプ!
乾燥性と作業性を改良しました。

ペイントウレタン

ノンクイック系で最速!
ヤセも少なくし、作業性にも
徹底的にこだわりました。

ペイントヘンセイ

業界最速・じゃじゃ馬!
23℃ 30分 (5℃ 90分) で
表面乾燥します。

シャープ 1成分形ノンブリードタイプシーリング材 ペイントシリーズ

シャープペイントシリーズは汚染の主要因となる可塑剤を含まない
本物のノンブリードタイプシーリング材です。
また、硬化が速いので塗装工程までの時間短縮が期待できます。

特 徴

- ノンブリードタイプ
可塑剤による塗膜汚染がありません。
- 工期を短縮
硬化が速いので工程時間が稼げます。
- 環境にやさしい
厚生労働省指定の13物質を含んでいません。

ブリード非汚染保証制度

- 当社が特定した仕上塗材への可塑剤による塗膜非汚染を保証します。
- 保証システム等の詳細は当社ホームページをご確認下さい。

注意事項

- 塗装はシーリング材表面がタックフリーの状態から7日以内に施工して下さい。一部塗料では、ベタツキ・割れが発生する場合がありますので事前にご確認下さい。
- 指定のプライマーを使用して下さい。
- ペイントヘンセイとウレタン系塗膜防水材料を未硬化状態で隣接使用した場合、後者が硬化しない場合があります。
- 開封後は速やかに使い切して下さい。
- できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。皮膚に付いた場合は速やかに拭き取り、石鹸と水道水で良く洗って下さい。
- プライマーの取扱い時には、火気や静電気に注意し、換気を良くしてお使い下さい。必要に応じて有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。
- 廃棄は、産業廃棄物として処理して下さい。
- 本製品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- 詳しくは製品安全データ (MSDS) を請求して下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて速やかに医師の診察を受けて下さい。

性状・性能

		単 位	ペイント ヘンセイ	ペイント ウレタン	ペイント アクリル
比	重		1.42	1.33	1.50
タックフリー	23℃	分	30	180	60
	5℃	時間	1.5	6	—
押出し性	23℃	秒	4.0	5.0	3.0
最 大 強 度		N/mm ²	1.74	2.80	—
破 断 時 伸 び		%	765	1200	—

※記載の技術データは規格値ではありません。また、性能向上・仕様変更のためお断りなく変更することがあります。

ペイントシリーズ

検索

- 塗料適性データ、その他諸物性データなどを豊富に公開中!
- ブリード非汚染保証についてもこちらから!

取扱注意

- 本シーリング材の保管は高温・多湿・直射日光・降雨を避け湿度の少ない冷暗所にて保管して下さい。
- プライマーは火気厳禁 (第四類第一石油類) ですので、高温になる車中等に放置しないで下さい。
- 子供の手の届かない冷暗所に保存して下さい。

品 名	容 量	入 数	色
ペイントヘンセイ	320mlカートリッジ	10本箱×2	ホワイト、ライトグレー
ペイントウレタン	320mlカートリッジ	10本箱×2	ホワイト、ライトグレー
	6ℓ缶	2缶/ケース	
ペイントアクリル	330mlカートリッジ	10本箱×2	ホワイト

● ペイントシリーズのご用命・ご相談は……



シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.

■ 本社・工場

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12
TEL.072-268-0322 FAX.072-268-3119
<http://www.sharpchem.co.jp/>
info@sharpchem.co.jp

■ 高砂事業所

TEL.072-268-0321 FAX.072-268-0326

■ 東京営業所

TEL.03-3649-8103 FAX.03-3646-6011

■ 名古屋出張所

TEL.052-892-2338 FAX.072-268-0326

■ 札幌出張所

TEL.011-883-2489 FAX.011-883-2145