

鋼構造物シール

用途

鋼床版目地
橋梁の上横構や支材などの防錆
コンクリートなどの入り隅み部



特徴

- 伸び率500%以上の高伸びタイプ
- 塗装汚染しないノンブリードタイプ
- タックフリー 60分の速硬化タイプ
- 耐候性良好 (未塗装仕上げ可能)



破断時の伸び550%



鋼構造物シール
(ノンブリード)



一般変成シリコン
(非ノンブリード)

技術データ

性能

(JIS A 1439に基づく)

密度	g/ml	1.35		
タックフリー	分/23℃	60		
スランプ	mm	縦	5℃	0
		横	5℃	0
		縦	50℃	0
		横	50℃	0
硬度	ショアー A	15		

引張り接着性

(被着体: アルミ)

鋼構造物シール	養生後23℃	加熱後23℃	水浸漬後23℃
50%モジュラス (N/mm ²)	0.13	0.15	0.10
最大引張応力 (N/mm ²)	0.68	0.70	0.40
破断時の伸び (%)	550	530	470

専用プライマーデータ

適用被着体	商品名	備考
コンクリート、モルタル	プライマー P-50	耐候黄変性なし (高粘度)
アルミ、スチール	プライマー P-32	耐候黄変性なし (低粘度)

製品仕様

色調: ホワイト/グレー/アイボリー
仕様: 320mlカートリッジ
荷姿: 1ケース 10本入り

★注意事項

油性系及びフタル酸系(アルキッド系)塗料の上塗りには控えてください。

●鋼構造物シールのご用命・ご相談は……



シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.

■本社・工場

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12
TEL.072-268-0322 FAX.072-268-3119
<http://www.sharpchem.co.jp/>
info@sharpchem.co.jp

0120-34-0321

■高砂事業所

TEL.072-268-0321 FAX.072-268-0326

■グローバルセンター

TEL.072-268-0323 FAX.072-269-2810

■東京営業所

TEL.03-3649-8103 FAX.03-3646-6011

■札幌出張所

TEL.011-598-6814 FAX.011-598-6824