

商品名

シャープー ボデーソフトシーラー

MSP1-28

ボデーソフトシーラーは、湿気硬化型1成分形特殊変成シリコン系自動車補修用シーリング材です。ビビリ音の発生源へ充填することで、音の発生を抑制することができます。硬化後、必要に応じて剥離できます。(ピーラブルタイプなので、固定的な接着用途には使用できません)

■特長

- ◇施工性良好
手絞りパウチで専用カートリッジガンいらずの簡単施工
- ◇剥離可能なピーラブルタイプ
- ◇柔軟性が高く、パネルの冷熱収縮に追従可能
- ◇速硬化

■用途

- ・ビビリ音の発生源へ充填することで、音の発生を抑制できる。
- ・パネルとインパクトビームの隙間シーラーに。
- ・ボンネットやトランクパネルと加強筋の隙間シーラーに。

■性状・性能

・一般性状

商品名	ボデーソフトシーラー
製品コード	MSP1-28
クラス	—
外観	ペースト状
混合比	—
色	ベージュ
有効期限	12ヶ月
粘度(Pa・s)	350Pa・s/23°C
施工温度範囲	5°C~35°C
適応温度範囲	-20°C~90°C
塗装性	可

・硬化性(目安)

硬化条件	硬化皮膜の厚み(日数)			
	2mm	5mm	10mm	15mm
5°C*50%RH	2	>6	-	-
23°C*50%RH	1.5	2	6	-
50°C*50%RH	0.5	1	3	6

・硬化物物性(JIS K 6251 ダンベル状 3号形)

50%引張応力	(N/mm ²)	0.19
最大引張応力	(N/mm ²)	1.90
破壊時の伸び率	(%)	900
硬度	(ショア-A)	15

・JIS A 5758 又は JIS A 1439 に基づく性能

密度(g/ml)	1.44	
タックフリー(分)	23°C	30
押し出し性(秒)	23°C	2~5
体積損失(%)	4	



■留意事項

- 降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
- 下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
- 被着面の油、ゴミなどの清掃には、溶剤を浸した布等できれいに清掃して下さい。
- 瀝青物(アスファルトなど)の上に塗布すると接着面を冒しますので使用しないで下さい。
- 保尊状態や期間によっては容器内で黄変することがありますが、性能に影響ありません。

■注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
- ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
- ・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- * 詳細の説明は、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

■荷姿

- ボデーソフトシーラー・・・100ml パウチ×10 本段ボール
- ◇色調: ベージュ

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合がございます。



<http://www.sharpchem.co.jp>
info@sharpchem.co.jp

■大阪本社
 〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 12-1
 TEL 072-268-0321 FAX072-268-0326

■堺工場
 〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-12
 TEL 072-268-0322 FAX072-269-2810.

■グローバルセンター
 〒592-0001 大阪府高石市高砂 3-44
 TEL 072-268-0323

■東京営業所
 〒135-0016 東京都江東区東陽 5-26-9
 TEL 03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■札幌出張所
 〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条 1 丁目 2-1
 TEL 011-598-6814 FAX011-598-6824

■森夏化工科技(上海)有限公司
 〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号
 TEL +81-21-57406320 FAX +81-21-57402721