

業界初

変成シリコーンの超光沢・メタリック調!!

PAT.P

ヘンセイメタリック M®

メタリック調部材のシールに最適!
アルミボディ、建材の風合いを損ないません!



撥水汚染の心配がない
塗装も可能





- 荷姿
カートリッジ 320ml×5本入り
- カラー
 - シルバー
 - ブロンズ (受注生産)
 - ステンカラー (受注生産)

メタリックタイプ シーリング材

ヘンセイメタリックM[®]

- ★ 溶剤系シーリング材と比べて、やせが目立たず、高耐候、高耐久
- ★ シリコンに比べ、撥水汚染が少なくボディに汚れが付きにくい!!
- ★ 塗装も可能なので、板金補修などで上から塗装する場合も大丈夫
- ★ 硬化が早いので上塗り塗装までの工期が短縮

風合いを生かせる色調



使用方法

- [1] 施工部の汚れを除き、良く乾燥させてください。
- [2] ノズルを外し防湿膜又は中のフィルムにしっかりと穴を開け、ノズルを再装着してください。
- [3] 適当な太さにノズルをカットし、カートリッジガンへ装着してご使用ください。
- [4] 約20～30分後に表面硬化が始まりますので、仕上げはすばやく行ってください。

注意事項

■ 塗料の種類によっては密着の悪いものや、表面がベタつく場合がありますので、事前にご確認ください。「油性」系・「アルキド」系・「フタル」系塗料は使用できません。■ 塗装はシーリング施工後1～7日の間に行ってください。■ 材質によっては接着しませんので事前にご確認ください。■ 1mm以下の厚みで使用すると早期に劣化するので適切な厚みを確保してください。■ 開封したシーリング材は原則として使いきってください。■ より強い接着が必要な場合は専用プライマーをご使用ください。■ 動きの大きい部位には不向きです。■ 本製品は一般工業用に開発された製品です。医療用その他特殊用途にご使用の場合は事前にテストし、安全性を十分にご確認ください。■ 目に入った場合は直ちに流水で良く洗い、医師の診断を受けてください。■ 長時間皮膚に付着したままにしないでください。■ 子供の手の届かない換気の良い冷暗所に保管してください。■ その他詳しくはSDS(安全データシート)をご請求ください。

ヘンセイメタリックM[®]の性能・性状

色 調	メタリック調 (ペースト状)	シルバー ステンカラー ブロンズ
粘度 (Pa・s)	23℃	200
タックフリー (分)	30℃	25
	23℃	40
	5℃	100
密度 (g/cm ³)	—	1.07
不揮発分 (%)	110℃ 3時間	92 ~ 94
硬化物物性 ダンベル3号	50%引張応力 (N/mm ²)	0.46
	最大引張応力 (N/mm ²)	2.60
	破断時伸び率 (%)	325
	硬度	A33

●ヘンセイメタリックM[®]のご用途ご相談は……



0120-34-0321

<http://www.sharpchem.co.jp/>
info@sharpchem.co.jp

■大阪本社
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町12番1
TEL.072-268-0321 FAX.072-268-0326
■東京営業所
〒135-0016 東京都江東区東陽5丁目26番9号
TEL.03-3649-8103 FAX.03-3646-6011
■札幌出張所
〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1
TEL.011-598-6814 FAX.011-598-6824